



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Клей Vermeister Zeromono однокомпонентный силанмодифицированный с улучшенными характеристиками



Производитель: VERMEISTER

Код товара: Клей Vermeister Zeromono однокомпонентный
силанмодифицированный

Артикул: VRM-112

Описание продукта: Однокомпонентный силанмодифицированный клей ZEROMONO очень высокого качества с эксклюзивной технологией PRHS (СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ГРЕБНЯ) для улучшения показателя пластической деформации, которая приводит его в соответствии стандарту UNI EN 14293:2006. ZEROMONO не содержит воды, растворителей, изоцианатов, эпоксидные или аминных соединений, а также тяжелых металлов (олово). Благодаря этому данный клей не отмечен какой-либо маркировкой опасности для здоровья или предупреждающими знаками. ZEROMONO имеет отличные характеристики сцепления на всех типах стяжек, а также постоянную эластичность. Эти характеристики делают его идеальным клеем для укладки готовых многослойных и традиционных массивных деревянных полов со средним размером доски на любые основания, с системой подогрева или без неё. ZEROMONO не оставляет следов на поверхности лакированных деревянных полов, тем самым не

повреждая её клей стало легче наносить, сократился уровень расхода, была повышена стойкость к воздействию воды и способность поглощать звук, что гарантирует высокий уровень звукового комфорта в помещении.

Расход материала: 750/950 г/кв.м

Инструмент для нанесения: Шпатель

Упаковка: 12 кг.

Рекомендации по использованию: Для получения прочного и долговечного клеевого шва стяжка должна удовлетворять следующим требованиям:

- влажность 2% и ниже, замеренная в глубине карбидным гигрометром
- отсутствие в стяжке облегчённых гигроскопических материалов или наличие надлежащей изоляции, в случае если таковые в перекрытии имеются
- соответствующая обработка поверхности основания: не слишком грубая и не слишком гладкая
- отсутствие крошащихся и отслаивающихся частей
- отсутствие расширяющихся трещин и других очевидных дефектов.

Перед укладкой пола также необходимо удостовериться в том, что влажность деревянного напольного покрытия пришла в равновесие с влажностью окружающей среды.

Наносите клей ZEROMONO с

помощью подходящего шпателя, обращая внимание на то, чтобы на стяжке отсутствовали какие-либо

загрязнения и вещества, которые могут в дальнейшем вызвать отслоение покрытия от основания.

Укладывайте плашки, сильно прижимая их и простукивая, чтобы они заняли нужное положение. Эта

операция важна при работе со всеми типами клея, но при работе с данным видом клея она строго

обязательна. Не наносите ZEROMONO на поперечные торцы паркета. При приклеивании деревянных

полов на уже существующие покрытия поверхность следует обезжирить и сделать её шероховатой с

помощью соответствующих металлических падов. Для укладки на ангидридные стяжки необходимо

сначала снять поверхностный слой стяжки с помощью абразивных дисков (зерно 16 или 24), удалить пыль

и завершить обработку нанесением однокомпонентных полиуретановых или двухкомпонентных

эпоксидных грунтов из ассортимента Vermeister. Та же процедура (за исключением удаления верхней

поверхности, которая должна быть проведена, только если это действительно необходимо) также

относится ко всем стяжкам, сделанным из предварительно смешанной самовыравнивающей смеси,

чтобы уменьшить их силу поглощения, которая может помешать затвердеванию клея.

Перед шлифовкой и обработкой пола следует выждать не менее 4 дней в нормальных условиях. Это

время может увеличиваться в зависимости от разнообразных факторов (температура и влажность

окружающей среды, порода дерева и т. д.). Оставшийся в заводской емкости продукт необходимо

накрывать специальной крышкой, предотвращающей окисление.

Образование тонкого слоя застывшего
клея на поверхности не влияет на характеристики клея под ним.
Если товар хранится в течение длительного времени при температуре
выше 30С, срок хранения
сокращается при температуре свыше +40 С продукт может стучаться.
Не применять при температуре ниже 10°С или выше 30°С.
Только для профессионального использования.
Предохранять от замерзания

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet