



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Клей Vermeister REVIN X однокомпонентный винильный паркетный



Производитель: VERMEISTER

Код товара: Клей Vermeister REVIN X однокомпонентный винильный паркетный

Артикул: VRM-117

Описание продукта: Однокомпонентный воднодисперсионный клей с очень низким содержанием воды для фиксации полов из твёрдых пород древесины, в том числе крупноформатных досок (толщиной 17-22 мм), на бетонные основания с влажностью 2% и менее или на иные впитывающие основания. Клей REVIN X создает чрезвычайно прочный клеевой шов, обладает отличной адгезией и постоянной эластичностью.

Расход материала: 600/900 г/кв.м

Инструмент для нанесения: Шпатель

Упаковка: 25 кг.

Рекомендации по использованию: Для получения прочного и долговечного клеевого шва стяжка должна удовлетворять следующим требованиям:

- влажность 2% и ниже, замеренная в глубине карбидным гигрометром
- отсутствие в стяжке облегчённых гигроскопических материалов или наличие надлежащей изоляции, в случае если таковые в перекрытии имеются
- соответствующая обработка поверхности основания: не слишком грубая и не слишком гладкая
- отсутствие крошащихся и отслаивающихся частей.
- отсутствие расширяющихся трещин и других очевидных дефектов.

Перед укладкой пола также необходимо удостовериться в том, что влажность деревянного напольного покрытия пришла в равновесие с влажностью окружающей среды. Наносите клей REVIN X с помощью специального зубчатого шпателя, обращая внимание на то, чтобы на стяжке отсутствовали какие-либо загрязнения и вещества. В противном случае они могут вызвать отслоение покрытия от основания.

Наносите клей небольшими порциями, что избежать образования плёнки на поверхности. Укладывайте плашки, сильно прижимая их и простукивая, чтобы они заняли нужное положение. Рекомендуется наносить клей также на торцевые стыки паркетных планок. Используя его, тем не менее, необходимо избегать склеивания продольных сторон. Перед шлифовкой и лакировкой пола следует выждать некоторое время, пока древесина не отдаст в атмосферу влагу, полученную ею от клея. В нормальных условиях это занимает 3 недели. Это время может варьироваться в зависимости от разнообразных факторов (температура и влажность окружающей среды, порода дерева и т.д.). По этой причине следует измерить влажность дерева, перед тем как приступить к его финишрованию. Влажность должна быть в равновесии с окружающей средой и в любом случае в пределах от 8 до 12 %.

Не наносите продукт при температуре ниже 10°C или выше 30°C. Предохраняйте от замерзания.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet