



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Лак Vermeister Idro 2K FR 1-го класса реакции на огонь



Производитель: VERMEISTER

Код товара: Лак Vermeister Idro 2K FR 1-го класса реакции на огонь

Артикул: VRM-124

Описание продукта: Огнестойкая система, состоящая из двухкомпонентного грунта на основе растворителей (TENAX FR) и двухкомпонентного лака на водной основе (IDRO 2K FR). Рекомендуется для нанесения на деревянные поверхности для придания, в соответствии с Итальянским Министерским Декретом от 6 марта 1992 года, 1 (первого) класса реакции на огонь при использовании в соответствии с инструкциями, указанными в листе технической информации продукта. Как изложено в стандарте UNI 9796/CNVVF/CCI, являющимся частью вышеупомянутого Министерского Декрета, данная классификация не распространяется на следующие материалы:

- материалы, обшитые шпоном с использованием клеев на основе термопластичных смол.
- ламинированные или шпонированные конструкции, а также заполненные материалами с гетерогенной структурой.

В соответствии с положениями указа от 16 февраля 2009 г., который изменяет и объединяет Министерский Декрет от 15 марта 2005 г., деревянные полы, покрытые данной системой, можно эксплуатировать там, где

требуется класс Cfl – S1 реакции на огонь (в общественных местах, включая запасные выходы).

Расход материала: 100 г/кв.м. (требуется 2 слоя)

Инструмент для нанесения: Валик 6 мм, кисть

Упаковка: 5 + 0,5 л

Рекомендации по использованию: Тщательно подготовьте поверхность, отшлифовав абразивом с зерном 120. Удалите оставшуюся пыль пылесосом. Смешайте компонент А грунта (Tenax FR A) с компонентом В (Tenax FR B) в установленной пропорции (1:1) и нанесите 120 г/м² валиком, кистью или спреем. Продукт должен быть нанесен «перекрестным образом», другими словами, следует сперва наносить против ворса и затем сразу поперёк.

Таким образом, гарантируется необходимая равномерность нанесения продукта. Спустя не менее 16 часов отшлифуйте абразивом с зерном 150/180, стараясь не удалять чрезмерного количества продукта с поверхности, чтобы избежать появления светлых пятен в дальнейшем. Затем тщательно очистите пол.

Смешайте компонент А лака (Idro 2K FRA) с компонентом В (Idro 2K FR B) необходимой степени глянца в установленной пропорции (10:1) и нанесите первый слой в количестве 100 г/м² валиком, кистью или спреем. В этом случае продукт также должен быть нанесён сперва против ворса, а затем сразу поперёк.

Таким образом, гарантируется равномерность нанесения и исключаются перехлест слоёв и

образование полос. Третий слой системы можно наносить через 3 часа, но не позднее, чем через 5 часов без шлифовки или через 12 часов, но в этом случае поверхность должна быть подвергнута лёгкой

шлифовке сетчатым диском (220-320) и все остатки пыли должны быть удалены пылесосом. Третий слой системы должен быть нанесён таким же образом и в таких же количествах (100 г/м²) как это было описано выше.

Чтобы достигнуть огнестойкости деревянной поверхности класса 1 в соответствии с Министерским Декретом от 06.03.92, Tenax FR – Idro 2K FR должны быть нанесены следующим образом:

1-ый слой (Tenax FR) 120 г/м²

2-ой слой (Idro 2K FR) 100 г/м²

3-ий слой (Idro 2K FR) 100 г/м²

Чтобы поверхность, обработанная системой Tenax FR – Idro 2K FR, сохраняла свои характеристики огнеустойчивости, полы должны содержаться в чистоте, без пыли. Не используйте для ухода продукты с содержанием этилового спирта или аммиака.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



