



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

## Двухкомпонентная окрасочная система Vermeister Color Sport на водной основе для спортивных полов



**Производитель:** VERMEISTER

**Код товара:** Двухкомпонентная окрасочная система Vermeister Color Sport

**Артикул:** VRM-126

**Описание продукта:** Двухкомпонентная окрасочная система на водной основе, характеризующаяся высоким сухим остатком, простотой в нанесении и отличной растекаемостью. COLOR SPORT разработан для нанесения спортивной и игровой разметки на деревянные полы в соответствии с Европейским регламентом EN 14904:2006. Благодаря тому, что продукт изготавливается в любом цвете по RAL классификации, он идеально подходит для создания любой разметки, нанесения цвета в игровых зонах и любого соответствующего декорирования в целом.

**Расход материала:** 90/110 г/кв.м.

**Инструмент для нанесения:** Валик, кисть

**Упаковка:** 1+0,1 л / 5+0,5 л

**Рекомендации по использованию:** НОВЫЕ ПОЛЫ:

Тщательно подготовьте поверхность и нанесите первый слой лака IDRO 2K SPORT. После полного

высыхания (см. соответствующий лист технической информации)

произведите промежуточную

шлифовку мелкозернистым сетчатым диском (зерно 180 и более) и

пропылесосьте поверхность.

Тщательно встряхните ёмкости с COLOR SPORT, т.к. на дне может

образоваться осадок, затем смешайте компонент А с компонентом В в установленной пропорции (5:0.5) равномерно помешивая во избежание образования плёнки или комков. Равномерно нанесите окрасочную систему из расчёта 90/110 г/м<sup>2</sup> валиком или кистью. Спустя 12 часов после нанесения разметки поверхность шлифуется мелкозернистым абразивом (зерно 180 и выше) и/или падом, а затем наносится второй (а при необходимости и третий) слой лака IDRO 2K SPORT (см. соответствующий лист технической информации) также допускается нанесение лака без промежуточной шлифовки через 3-5 часов после нанесения разметки.

#### СТАРЫЕ ЛАКИРОВАННЫЕ ПОЛЫ:

Перед покрытием грунтом старых лакированных полов необходимо удалить с поверхности все слои нанесённых средств по уходу с помощью CLEAN.OIL (см. соответствующий лист технической информации). Затем следует огрубить лаковое покрытие промежуточной шлифовкой сетчатым диском с зерном 120/150. После шлифовки удалите пылесосом все остатки пыли с поверхности. Нанесите AQUA TENAX SPORT валиком и/или кистью в количестве примерно 80 г/м<sup>2</sup>. Спустя 12 часов произведите промежуточную шлифовку мелкозернистым абразивом (зерно 180 и выше) и тщательно встряхнув ёмкости с COLOR SPORT, т.к. на дне может образоваться осадок, смешайте компонент А с компонентом В в установленной пропорции (5:0.5) равномерно помешивая во избежание образования плёнки или комков. Равномерно нанесите окрасочную систему из расчёта 90/110 г/м<sup>2</sup> валиком или кистью. Спустя 12 часов после нанесения разметки поверхность шлифуется мелкозернистым абразивом (зерно 180 и выше) и/или падом, а затем наносится лак IDRO 2K SPORT (см. соответствующий лист технической информации).

Важно, чтобы нанесённый COLOR SPORT был защищён хотя бы одним слоем лака IDRO 2K SPORT.

Для облегчения процесса нанесения продукт после этапа смешивания двух компонентов можно разбавить на 5% с помощью SOLUZIONE. При разбавлении в пропорциях выше указанных возможно снижение свойств укрывистости с последующей неравномерностью окраски.

Не переливайте обратно в заводскую упаковку остатки продукта!

Не наносите продукт при температуре ниже 10°C или выше 30°C.

Хорошо взболтайте перед применением – Предохраняйте от замерзания.

Продукт соответствует ограничениям, установленным в директиве ЕС 2004/42

---

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР





#designstudioparquet