



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Лак Vermeister Idro 2K Sport на водной основе 2-го Класса реакции на огонь



Производитель: VERMEISTER

Код товара: Лак Vermeister Idro 2K Sport

Артикул: VRM-127

Описание продукта: Двухкомпонентный огнестойкий лак на водной основе для нанесения на деревянные поверхности придавая им, в соответствии с Итальянским Министерским Декретом от 6 марта 1992 года, 2 (второго) класса реакции на огонь. Как изложено в стандарте UNI 9796/CNVVF/CCI, являющимся частью вышеупомянутого Министерского Декрета, данная классификация не распространяется на следующие материалы:

- материалы, обшитые шпоном с использованием клеев на основе термопластичных смол.
- ламинированные или шпонированные конструкции, а также заполненные материалами с гетерогенной структурой.

В соответствии с Евростандартом EN 13501-1:2007, IDRO 2K SPORT получил сертификат огнестойкости класса Cfl-s1, действительный при применении продукта на любых деревянных напольных покрытиях.

Показатели износоустойчивости, коэффициента скольжения и уровня зеркального блеска данного лака позволяют использовать его на полах в помещениях спортивного назначения (из технических условий

Евростандарта EN 14904:2006).

Расход материала: 240 г/кв.м. (для класса II)

300 г/кв.м. (для класса Cfls1)

Инструмент для нанесения: Валик, кисть, спрей

Упаковка: 5+1 л

Рекомендации по использованию: Отшлифуйте поверхность с помощью сетчатого диска, используя в качестве последнего абразив с зерном 120/150. Зашпаклюйте пол с помощью шпатлёвочной жидкости из ассортимента Vermeister на водной основе или на основе растворителей. Тщательно встряхнув канистры с продуктом, смешайте компонент А с компонентом В в указанной пропорции (5:1), равномерно помешивая во избежание образования плёнки или комков. При возникновении подобных дефектов лак перед нанесением следует профильтровать.

Нанесите равномерный слой IDRO 2K SPORT валиком, кистью или спреем в количестве 120 г/м². Спустя 12 часов произведите промежуточную шлифовку мелкозернистым абразивом (зерно 180 и выше) и нанесите спортивную разметку с помощью COLOR SPORT (см. соответствующий лист технической информации). Дальнейшая технология подразумевает два варианта: спустя 12 часов после нанесения разметки поверхность шлифуется мелкозернистым абразивом (зерно 180 и выше), а затем наносится второй слой лака IDRO 2K SPORT вышеописанным способом (120 г/м² для достижения II класса огнеустойчивости); также допускается нанесение лака без промежуточной шлифовки через 3-5 часов после нанесения разметки. В случае, если требуется достижение класса огнеустойчивости Cfl-S1, наносится третий слой лака. Эта операция должна быть произведена спустя 12 часов с предварительной промежуточной шлифовкой мелкозернистым абразивом (зерно 180 и выше) или же спустя 3-5 часов без шлифовки. Если спустя нанесения последнего слоя прошло более 5 часов, требуется произвести промежуточную шлифовку во избежание проблем с адгезией и отслоения покрытия.

При работе со старыми лакированными полами необходимо удалить с поверхности все слои нанесённых средств по уходу с помощью CLEAN.OIL (см. соответствующий лист технической информации). Затем следует огрубить лаковое покрытие промежуточной шлифовкой сетчатым диском с зерном 120/150.

После шлифовки удалите пылесосом все остатки пыли с поверхности. Нанесите AQUA TENAX SPORT (грунт с повышенными свойствами сцепления) валиком и/или кистью в количестве примерно 80 г/м².

Спустя 12 часов произведите промежуточную шлифовку мелкозернистым абразивом (зерно 180 и выше) и, при необходимости, нанесите спортивную разметку с помощью COLOR SPORT (см. соответствующий лист технической информации). Спустя 12 часов после нанесения разметки поверхность шлифуется мелкозернистым абразивом (зерно 180 и выше) и/или падом (также

допускается нанесение лака без

промежуточной шлифовки через 3-5 часов после нанесения разметки), а

затем наносится лак IDRO 2K

SPORT следующими способами:

·240 г/м² для достижения II класса огнеустойчивости (двумя слоями по 120 г/м² или тремя слоями по 80 г/м²)

·300 г/м² для достижения класса огнеустойчивости Cfl-s1 (тримя слоями по 100 г/м²). Для облегчения процесса нанесения лак после этапа

смешивания двух компонентов можно разбавить на

5-10% с помощью SOLUZIONE. При разбавлении в пропорциях выше

указанных возможно увеличение

расхода продукта с последующей неравномерностью финишного слоя.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet