



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Лак Vermeister AQUAPLAY 2 двухкомпонентный на водной основе



Производитель: VERMEISTER

Код товара: Лак Vermeister AQUAPLAY 2

Артикул: VRM-141

Описание продукта: Двухкомпонентный лак (10:1) на водной основе в 3 степенях глянца: 10, 30 и 60 глосс. AQUA PLAY 2

характеризуется простотой нанесения и растекаемостью,

гарантирующими безупречный внешний вид.

Превосходная устойчивость к механическим воздействиям (истирание, царапины и следы от подошв),

также как и химическая устойчивость к веществам, позволяют использовать продукт в тех случаях, когда

требуется повышенное качество покрытия. При использовании в качестве

грунта, придаёт древесине

особенно тёплый тон.

Расход материала: 80/100 г/кв.м. на один слой

Инструмент для нанесения: Валик 6 мм, кисть

Упаковка: 5+0,5 л

Рекомендации по использованию: Перед нанесением лака на поверхность, её следует покрыть грунтом на водной основе или двухкомпонентным грунтом на основе растворителей из ассортимента Vermeister. В последнем случае

важно помнить, что породы дерева, склонные к сильному окислению (дуссие, ироко и т.д.) при нанесении

грунтов на основе растворителей приобретают чрезвычайно темные оттенки. Именно поэтому слой

полиуретанового грунта, выступая в качестве барьера, должен быть

сплошным и равномерным на всей поверхности, чтобы в итоге избежать нежелательных перепадов цвета. Как следствие, при промежуточной обработке очень важно не допустить сквозной шлифовки слоя грунта. Смешайте компонент А с компонентом В в указанных пропорциях. Для предотвращения образования пленки или комков равномерно помешивайте смесь при приготовлении. При возникновении подобных дефектов рекомендуется профильтровать продукт перед нанесением. Нанесите равномерный слой AQUAPLAY 2. Как правило, 1 слоя грунта и 1 слоя лака достаточно для получения качественного покрытия. При необходимости можно нанести дополнительный слой лака в течение последующих 3-5 часов без промежуточной шлифовки. При промежутке между нанесением слоев более чем 5 часов необходимо произвести промежуточную шлифовку во избежание отслоения покрытия. Лак AQUAPLAY 2 также может быть нанесен непосредственно на древесину вместо грунта. Мы не рекомендуем использовать лак AQUAPLAY 2 поверх матовых/полуглянцевых полиуретановых лаков на основе растворителей отверждаемых влагой воздуха, т.к. в данном случае существует риск отслоения продукта при недостаточной промежуточной шлифовке. Для облегчения процесса нанесения лак можно разбавить на 5-10% с помощью SOLUZIONE после этапа смешивания двух компонентов. Разбавление выше указанных пропорций может привести к снижению укрывистости с последующей неравномерностью финишного слоя.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet