



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Двухкомпонентный лак Loba LOBADUR WS 2K Duo



Производитель: LOBA

Код товара: Двухкомпонентный лак Loba LOBADUR WS 2K Duo

Артикул: 11466-9

Описание продукта: Двухкомпонентный водный лак на основе полиуретана с очень высокой прочностью, большой эластичностью, великолепной устойчивостью к воздействию химикатов.

Ёмкость: anti-slip R 9 5 кг, anti-slip R 10 5 кг

Сухой остаток: 36 ± 1% в смеси

Вязкость: 23 ± 1s в смеси

Степень гляцевости: не определяется

Хранение и транспортировка: Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C: для WS 2K Duo anti-slip R9 не менее 12 месяцев, для WS 2K Duo anti-slip R10 не менее 6 месяцев. Не опасный груз согласно ADR.

Отвердитель содержит гексаметилен -1,6-диизоцианат-гомополимер.

Соблюдать указания производителя.

Xn – может оказывать раздражающее действие.

Расход материала: При нанесении каждого слоя валиком 100 – 120 мл/м² (8-10 м²/л)

Инструмент для нанесения: Валик LOBATool DeLuxe 120 или Microfaser 100-120

Время высыхания: Нанесение следующего слоя мин. через 4-6 часов

Можно осторожно ходить через 4-6 часов

Промежуточная шлифовка мин. через 8-10 часов

Легкая нагрузка через 24 часа

Полная нагрузка через 5 дней

Промежуточная шлифовка: Перфорированный паd LOBATool зерно 120 или выше, сетка зерно 120 или выше.

В течение 24 часов можно наносить лак без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность становится более равномерной.

Разбавители: Лак выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться!

GISCODE: W2/DD+

Область применения: Паркет и напольные покрытия из древесины с уровнем нагрузки от среднего до очень высокого и дополнительными требованиями к коэффициенту противоскольжения согласно нормам BGR 181 и стандарту DIN 51130, классификационная группа R9 или R10. WS 2K Duo anti-slip R10 пригоден также для напольных покрытий из ПВХ.

Упаковка: Коробка: 2 x 5 кг

Паллета: 96 x 5 кг

Свойства: - высокая износостойчивость и стойкость к воздействию химикатов

- универсальное применение
- легко и просто наносится
- производится во всех возможных степенях глянцевого блеска
- предназначен для помещений с очень высоким уровнем нагрузки

Рекомендации по использованию: • Встряхнуть емкость с массой, добавить в нее отвердитель в соотношении 10:1 и тщательно потрясти

- При частичном смешивании использовать мерную емкость LOBATOOL Messbecher

- Не выливать лак на пол, использовать ведро для лаков с вкладным пакетом LOBATOOL

- Рабочее время смеси составляет 2 часа
- Соблюдать общие указания по охране труда
- Соблюдать требования к климатическим условиям *
- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами на водной основе линии LOBADUR®

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: 1. Подготовить покрытие и нанести на него грунтовку

2. Высыхание грунтовки согласно технической информации о применении грунтовки

3. Нанести валиком первый слой WS 2K Duo anti-slip

4. Высыхание в течение 8 – 10 часов

5. Промежуточная шлифовка

6. Нанести валиком второй слой WS 2K Duo anti-slip

Рекомендуется использование грунтовки для минимизации склеивания паркетных элементов по краям и с изолирующим действием (для экзотических пород древесины):

- WS EasyPrime
- HS GlobaSeal
- PrimaSeal (содержит растворители)

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



