



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Двухкомпонентный лак Loba LOBADUR WS 2K SportExtreme



Производитель: LOBA

Код товара: Двухкомпонентный лак Loba LOBADUR WS 2K SportExtreme

Артикул: 11595

Описание продукта: Двухкомпонентный водный лак на основе чистого полиуретана с очень высокой прочностью, большой эластичностью и высокой устойчивостью к воздействию химикатов.

Ёмкость: 5 кг

Сухой остаток: $36 \pm 1\%$ в смеси

Вязкость: 23 ± 1 с в смеси

Степень глянцевоcти: полуматовый (ок. 30*) Степень глянцевоcти измерена под углом 60° на стекле. Она зависит от толщины слоя и климатических условий (температуры, относительной влажности воздуха) во время высыхания. Поэтому данные величины являются ориентировочными.

Хранение и транспортировка: Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR. Отвердитель содержит гексаметилен-1,6-диизоцианат-гомополимер. Соблюдать указания производителя. Хп – может оказывать раздражающее действие.

Расход материала: При нанесении каждого слоя валиком 100 – 120 мл/м² (8-10 м²/л)

Инструмент для нанесения: Валик LOBATool DeLuxe 120 или Microfaser 100-120

Время высыхания: Нанесение следующего слоя мин. через 4-6 часов

Можно осторожно ходить через 4-6 часов

Промежуточная шлифовка мин. через 8-10 часов

Легкая нагрузка через 24 часа

Полная нагрузка через 5 дней

Промежуточная шлифовка: Перфорированный паd LOBATool зерно 120

или выше, сетка зерно 120 или выше.

В течение 24 часов можно наносить лак без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность становится более равномерной.

Разбавители: Лак выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться!

GISCODE: W3/DD+

Область применения: Паркет и напольные покрытия из древесины в спортивных залах. Удовлетворяет требованиям к коэффициенту противоскольжения согласно стандартам DIN 18032 и DIN EN 14904.

Упаковка: Коробка: 2 x 5 кг

Паллета: 96 x 5 кг

Свойства: - удовлетворяет высочайшим требованиям немецких и европейских стандартов

- высокая устойчивость к образованию полос от обуви

- пригоден к использованию в помещениях для велосипедного и роликового спорта

Рекомендации по использованию: • Встряхнуть емкость с массой, добавить в нее отвердитель в соотношении 10:1 и тщательно потрясти

• При частичном смешивании использовать мерную емкость LOBATOOL Messbecher

• Не выливать лак на пол, использовать ведро для лаков с вкладным пакетом LOBATOOL

• Рабочее время готовой смеси составляет 2 часа

• Соблюдать общие указания по охране труда

• Соблюдать требования к климатическим условиям *

• Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами на водной основе линии LOBADUR®

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: 1. Подготовить покрытие и нанести на него грунтовку WS SportPrimer

2. Высыхание грунтовки согласно технической информации о применении грунтовки

3. Нанести валиком первый слой WS 2K SportExtreme

4. Высыхание в течение 8 – 10 часов

5. Промежуточная шлифовка

6. Нанести валиком второй слой WS 2K SportExtreme

7. Нанести разметку игрового поля с помощью колоранта 2K Spielfeldfarbe*

* Последующее нанесение лака WS 2K SportExtreme на колорант 2K Spielfeldfarbe невозможно даже после проведения промежуточной шлифовки из-за недостаточной адгезии лака.

Рекомендуется использование грунтовки для минимизации склеивания паркетных элементов по краям и с изолирующим действием (для экзотических пород древесины):

• WS SportPrimer

Соблюдать требования технической информации и общие указания по уходу и работе с водными продуктами LOBADUR®.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



