



Двухкомпонентный лак Loba LOBADUR 2K Ultra 2.0



Производитель: LOBA

Код товара: Двухкомпонентный лак Loba LOBADUR 2K Ultra 2.0

Артикул: 11042

Описание продукта: Двухкомпонентный водный лак на основе чистого полиуретана с очень высокой прочностью, большой эластичностью и высокой устойчивостью к воздействию химикатов.

Ёмкость: 5 кг

Сухой остаток: 31 ± 1% в смеси

Вязкость: 37 ± 1s в смеси

Степень глянцевоcти: экстра-матовый (ок. 10*)

Степень глянцевоcти измерена под углом 60° на стекле. Она зависит от толщины слоя и климатических условий (температуры, относительной влажности воздуха) во время высыхания. Поэтому данные величины являются ориентировочными.

Хранение и транспортировка: Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR. Отвердитель содержит гексаметилен-1,6-диизоцианат-гомополимер. Соблюдать указания производителя. Xi – может оказывать раздражающее действие.

Расход материала: При нанесении каждого слоя валиком от 50 до 60 г/м²

Инструмент для нанесения: Валик LOBATool DeLuxe 120 или Microfaser 100-120

Время высыхания: Нанесение следующего слоя мин. через 2 часа

Можно осторожно ходить через 2 часа

Легкая нагрузка через 24 часа

Полная нагрузка через 5 дней

Разбавители: Лак выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться!

GISCODE: W 3/DD+

Область применения: Напольные покрытия из ПВХ, линолеума, ХВ и не вулканизированного резинового гранулята (EPDM), а также дизайнерские виниловые покрытия с уровнем нагрузки от среднего до очень высокого. Напольные покрытия, покрытые ПУ-лаком в заводских условиях – только по согласованию и рекомендации производителя. Лак не пригоден для токопроводящих и токоотводящих покрытий. Специальные покрытия могут изменять свои сертификационные свойства. Пригоден для напольных покрытий в спортивных залах. Коэффициент противоскольжения отвечает требованиям стандарта DIN 18032.

Упаковка: Коробка: 2 x 5 кг

Паллета: 96 x 5 кг

Свойства: - наносится без наплывов

- высокий сухой остаток
- очень высокая эластичность
- превосходная устойчивость к воздействию химикатов
- препятствует прилипанию грязи
- сокращает затраты по уходу

Рекомендации по использованию: • Встряхнуть емкость с массой, добавить в нее отвердитель в соотношении 10:1 и тщательно потрясти

• При частичном смешивании использовать мерную емкость LOBATool Messbecher

- Использовать ведро для лаков с вкладным пакетом LOBATool
- Рабочее время смеси составляет 2 часа
- Соблюдать общие указания по охране труда
- Соблюдать требования к климатическим условиям *
- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами на водной основе линии LOBADUR®

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: Покрытия без защитного слоя

1. По окончании строительных работ провести генеральную очистку покрытия однодисковой машиной с подходящим падом
2. Нанести валиком первый слой 2K Ultra 2.0
3. Высыхание ок. 2 часов
4. Нанести валиком второй слой 2K Ultra 2.0

Покрытия с удаляемым защитным слоем

1. Необходимо полностью удалить заводской защитный слой (генеральная очистка средством CareRemover, затем нейтрализовать поверхность водой)
2. Нанести валиком первый слой 2K Ultra 2.0
3. Высыхание ок. 2 часов
4. Нанести валиком второй слой 2K Ultra 2.0

Нанесение на покрытия из ПВХ: 1. Согласовать нанесение лака с производителем покрытий и с техническим отделом LOBA

2. Матировать поверхность с помощью пада для тонкой шлифовки LOBATool Schleifvlies
3. Нанести валиком первый слой 2K Ultra 2.0
4. Высыхание ок. 2 часов
5. Нанести валиком второй слой 2K Ultra 2.0

Нанесение двухкомпонентной краски для разметки спортивных покрытий

В течение 48 часов после нанесения последнего слоя лака можно наносить краску без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени только с применением промежуточной шлифовки

Соблюдать требования технической информации и общие указания по работе с водными продуктами LOBADUR®.

- Реставрация покрытий с нанесенным вручную лаком на ПУ-основе:**
1. По окончании строительных работ провести генеральную очистку покрытия однодисковой машиной с подходящим падом
 2. Матировать поверхность с помощью машины с падом для тонкой шлифовки LOBATOOL Schleifvlies
 3. Нанести валиком первый слой 2K Ultra 2.0
 4. Высыхание ок. 2 часов
 5. Нанести валиком второй слой 2K Ultra 2.0
-

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet