



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

## Однокомпонентный лак Loba LOBADUR WS EasyFinish



**Производитель:** LOBA

**Код товара:** Однокомпонентный лак Loba LOBADUR WS EasyFinish

**Артикул:** 11517

**Описание продукта:** Однокомпонентный водный лак на основе ПУ-акрилата с очень высокой прочностью.

**Ёмкость:** матовый 5 л

полуматовый 10 л, 5 л, 1 л

глянцевый 5 л, 1 л

**Сухой остаток:** 32 ± 1%

**Вязкость:** 23 ± 1s

**Степень глянцевоности:** матовый (ок. 20\*)

полуматовый (ок. 40\*)

глянцевый (ок. 120\*)

Степень глянцевоности измерена под углом 60° на стекле. Она зависит от толщины слоя и климатических условий (температуры, относительной влажности воздуха) во время высыхания. Поэтому данные величины являются ориентировочными.

**Хранение и транспортировка:** Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR.

**Расход материала:** При нанесении каждого слоя валиком 100 – 120 мл/м<sup>2</sup> (8-10 м<sup>2</sup>/л)

**Инструмент для нанесения:** Валик LOBATool DeLuxe 120 или Microfaser 100-120

**Время высыхания:** Нанесение следующего слоя мин. через 4-6 часов

Можно осторожно ходить через 4-6 часов

Промежуточная шлифовка мин. через 8-10 часов

Легкая нагрузка через 24 часа

Полная нагрузка через 5 дней

**Промежуточная шлифовка:** Перфорированный паd LOBATOOL зерно 120 или выше, сетка зерно 120 или выше. Для WS EasyFinish глянцевого использовать только перфорированный паd LOBATOOL зерно 180, поскольку следы и царапины от более грубых абразивных материалов будут заметны после нанесения следующего слоя лака.

В течение 24 часов можно наносить лак без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность становится более равномерной.

**Разбавители:** Лак выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться!

**GISCODE:** W3+

**Область применения:** Паркет и напольные покрытия из древесины и пробки с уровнем нагрузки от среднего до высокого. LOBADUR WS EasyFinish полуматовый в сочетании со средством LOBA SportCare достигает необходимого для покрытий в спортивных залах коэффициента противоскольжения согласно стандарту DIN 18032.

**Упаковка:** Коробка: 1 x 10 л

Паллета: 60 x 10 л

Коробка: 4 x 5 л

Паллета: 128 x 5 л

Коробка: 12 x 1 л

Паллета: 480 x 1 л

**Свойства:** - широкий спектр применения

- испытанный, надежный продукт
- легко и просто наносится
- оптимальное сочетание цены и качества
- производится в трех различных вариантах

**Рекомендации по использованию:** • Тщательно потрясти емкость с лаком

- Не выливать лак на пол, использовать ведро для лаков с вкладным пакетом LOBATOOL

- Соблюдать общие указания по охране труда
- Соблюдать требования к климатическим условиям \*
- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений \*

\*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами на водной основе линии LOBADUR®

**Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины:** 1. Подготовить покрытие и нанести на него грунтовку

2. Высыхание грунтовки согласно технической информации о применении грунтовки

3. Нанести валиком первый слой WS EasyFinish

4. Высыхание в течение 8 – 10 часов

5. Промежуточная шлифовка

6. Нанести валиком второй слой WS EasyFinish

Рекомендуется использование грунтовки для минимизации склеивания паркетных элементов по краям и с изолирующим действием (для экзотических пород древесины):

- WS EasyPrime
- PrimaSeal (содержит растворители)

**Нанесение на покрытия из пробки:** • Пробковые покрытия покрывать лаком только после полного отверждения клея (следуйте техническим указаниям производителей клея)

- За один день можно нанести максимум 2 слоя лака

а) Необработанная натуральная пробка:

1. Нанести 3 слоя WS EasyFinish валиком

2. После нанесения первого слоя высыхание в течение ночи (снижается опасность образования набуханий)

3. Промежуточная шлифовка перед нанесением последнего слоя

б) Пробка, покрытая лаком в заводских условиях:

1. Соблюдать указания производителей пробковых покрытий

2. Если разрешено производителем – нанести 1-2 слоя WS EasyFinish валиком после промежуточной шлифовки

в) Реставрация / повторное нанесение лака на старые слои:

1. Генеральная очистка поверхности с помощью средства CareRemover.

Необходимо использовать при этом однодисковую машину с зеленым / красным падом. Остатки средств по уходу необходимо полностью удалить с поверхности, так как они могут препятствовать нормальному сцеплению лака

2. Протереть поверхность чистой водой

3. После высыхания поверхности – промежуточная шлифовка

4. Нанести 1-2 слоя WS EasyFinish валиком

Соблюдать требования технической информации и общие указания по уходу и работе с водными продуктами LOBADUR®.

---

#### КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet