



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Однокомпонентный лак Loba LOBADUR WS OptiFinish



Производитель: LOBA

Код товара: Однокомпонентный лак Loba LOBADUR WS OptiFinish

Артикул: 11503

Описание продукта: Однокомпонентный водный лак для паркета и напольных покрытий из древесины.

Ёмкость: полуматовый 10 л, 5 л

матовый 5 л

Сухой остаток: 30 ± 1%

Вязкость: полуматовый 24 ± 2s

Степень гляцевости: полуматовый (ок. 38 ± 5 *), матовый (ок. 22 ± 5 *)

Степень гляцевости измерена под углом 60° на стекле. Она зависит от толщины слоя и климатических условий (температуры, относительной влажности воздуха) во время высыхания. Поэтому данные величины являются ориентировочными.

Хранение и транспортировка: Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR.

Расход материала: При нанесении каждого слоя валиком 100 – 120 мл/м² (8-10 м²/л)

Инструмент для нанесения: Валик LOBATool DeLuxe 120 или Microfaser 100-120

Время высыхания: Нанесение следующего слоя мин. через 4-6 часов

Можно осторожно ходить через 4-6 часов

Промежуточная шлифовка мин. через 8-10 часов

Легкая нагрузка через 24 часа

Полная нагрузка через 5 дней

Промежуточная шлифовка: Перфорированный паd LOBATool зерно 120 или выше, сетка зерно 120 или выше. В течение 24 часов можно наносить

лак без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность становится более равномерной.

Разбавители: Лак выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться!

GISCODE: W3+

Область применения: Паркет и напольные покрытия из древесины с нормальным уровнем нагрузки, оптимально подходит для паркета в жилых помещениях. Обладает хорошей устойчивостью к механическим нагрузкам.

Упаковка: Коробка: 1 x 10 л

Паллета: 60 x 10 л

Коробка: 4 x 5 л

Паллета: 128 x 5 л

Свойства: - высокая заполняющая способность

- может использоваться без грунтовки
- оптимальное сочетание цены и качества
- хорошая устойчивость к механическим нагрузкам
- отличная оптика

Рекомендации по использованию: • Тщательно потрясти емкость с лаком

- Не выливать лак на пол, использовать ведро для лаков с вкладным пакетом LOBATOOL

- Соблюдать общие указания по охране труда

- Соблюдать требования к климатическим условиям *

- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами на водной основе линии LOBADUR®

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: 1. Подготовить покрытие и нанести на него грунтовку

2. Высыхание грунтовки согласно технической информации о применении грунтовки

3. Нанести валиком первый слой WS OptiFinish

4. Высыхание в течение 8 – 10 часов

5. Промежуточная шлифовка

6. Нанести валиком второй слой WS OptiFinish

Нанесение без грунтовки возможно для приклеенного к основанию паркета из таких пород древесины, как дуб, ясень, клен и светлый бук. Для чувствительных к влажности пород древесины, полов с подогревом и при ремонте старых полов рекомендуется нанесение не более одного слоя лака в день.

1. Подготовить основание, нанести валиком первый слой OptiFinish

2. Высыхание в течение 4 – 6 часов

3. Нанести валиком второй слой OptiFinish

4. Высыхание в течение 8 – 10 часов

5. Промежуточная шлифовка

6. Нанести валиком третий слой OptiFinish

Соблюдать требования технической информации и общие указания по работе с водными продуктами LOBADUR®.

Пригодные грунтовки: Рекомендуется использование грунтовки для минимизации склеивания паркетных элементов по краям.

С изолирующим действием (для экзотических пород древесины):

- WS EasyPrime

- PrimaSeal (содержит растворители)

Для таких пород древесины, как дуб, ясень, клен и светлый бук:

- OptiPrime

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet