



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

## Однокомпонентный лак Loba LOBADUR WS Global



**Производитель:** LOBA

**Код товара:** Однокомпонентный лак Loba LOBADUR WS Global

**Артикул:** 11011

**Описание продукта:** Однокомпонентный водный лак на основе модифицированных маслом полиуретановых дисперсий. Светостойкий, обладает низкой степенью внутреннего напряжения

**Ёмкость:** матовый 5 л

полуматовый 5 л, 1 л

**Сухой остаток:** 36 ± 1%

**Вязкость:** 26 ± 1s

**Степень глянцевоcти:** матовый (ок. 25\*)

полуматовый (ок. 45\*)

Степень глянцевоcти измерена под углом 60° на стекле. Она зависит от толщины слоя и климатических условий (температуры, относительной влажности воздуха) во время высыхания. Поэтому данные величины являются ориентировочными.

**Хранение и транспортировка:** Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR.

**Расход материала:** При нанесении каждого слоя валиком:

100 – 120 мл/м<sup>2</sup> (8-10 м<sup>2</sup>/л)

При нанесении шпателем:

1 слой - ок. 40 мл/м<sup>2</sup> (25 м<sup>2</sup>/л)

2 слой - ок. 20 мл/м<sup>2</sup> (50 м<sup>2</sup>/л)

**Инструмент для нанесения:** Валик LOBATool DeLuxe 120,

шпатель LOBATool FlächenSpachtel

(из нержавеющей стали)

**Время высыхания:** Нанесение следующего слоя минимум валиком - через

4-6 часов, шпателем - через 1 час

Можно осторожно ходить через 4-6 часов

Промежуточная шлифовка мин. через 8-10 часов

Легкая нагрузка через 24 часа

Полная нагрузка через 5 дней

**Промежуточная шлифовка:** Перфорированный паd LOBATOOL зерно 120 или выше, сетка зерно 120 или выше.

В течение 24 часов можно наносить лак без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При

использовании промежуточной шлифовки перед

нанесением последнего слоя лака поверхность становится более равномерной.

**Разбавители:** Лак выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться!

**GISCODE:** W3

**Область применения:** Паркет и напольные покрытия из древесины с уровнем нагрузки от среднего до высокого. Лак практически не склеивает кромки паркетных элементов (отчет о проверке 11003, «Институт техники напольных покрытий», г. Кобленц). У правильно уложенного и приклеенного к основанию паркета и напольных покрытий из древесины препятствует образованию «блоковых щелей».

**Упаковка:** Коробка: 4 x 5 л

Паллета: 128 x 5 л

Коробка: 12 x 1 л

Паллета: 480 x 1 л

**Свойства:** - используется без грунтовки

- сохраняет однородную поверхность в случае образования щелей

- сохраняет натуральный цвет древесины

- простой в применении

испытанный, надежный продукт

**Рекомендации по использованию:** Тщательно потрясти емкость с лаком

Не выливать лак на пол, использовать ведро для лаков с вкладным пакетом LOBATOOL

Соблюдать общие указания по охране труда

Соблюдать требования к климатическим условиям \*

Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений \*

\*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами на водной основе линии LOBADUR®

**Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины:** 1. Подготовить покрытие и нанести валиком первый слой WS Global

2. Высыхание в течение 4 – 6 часов

3. Нанести валиком второй слой WS Global

4. Высыхание в течение 8 – 10 часов

5. Промежуточная шлифовка

6. Нанести валиком третий слой WS Global

Альтернативное нанесение шпателем:

Не использовать шпатель при нанесении на плодовые, содержащие красящие вещества, хвойные, тропические, термически и химически обработанные породы древесины, а также на старые полы и полы с щелями

1. Подготовить покрытие и нанести шпателем первый слой WS Global

2. Высыхание в течение 30 минут

3. Нанести шпателем второй слой WS Global по диагонали к первому слою

(крест-накрест)

4. Высыхание минимум 1 час
5. Нанести валиком третий слой WS Global
6. Высыхание в течение 8 – 10 часов
7. Промежуточная шлифовка
8. Нанести валиком четвертый слой WS Global

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины с использованием грунтовки:

1. Подготовить покрытие и нанести на него грунтовку
2. Высыхание грунтовки согласно технической информации о применении грунтовки
3. Нанести валиком первый слой WS Global
4. Высыхание в течение 8 – 10 часов
5. Промежуточная шлифовка, при необходимости нанести шпателем WS TopGel
6. Нанести валиком второй слой WS Global

**Пригодные грунтовки:** - WS EasyPrime

- HS GlobalSeal

- PrimaSeal (содержит растворители)

---

#### КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet