



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

## Однокомпонентный лак Loba LOBADUR WS SportFinish



**Производитель:** LOBA

**Код товара:** Однокомпонентный лак Loba LOBADUR WS SportFinish

**Артикул:** 11560

**Описание продукта:** Однокомпонентный водный лак на основе ПУ-акрилата с очень высокой прочностью.

**Ёмкость:** полуматовый 10 л

**Сухой остаток:** 32 ± 1%

**Вязкость:** 23 ± 1s

**Степень гляцевости:** полуматовый (ок. 40\*)

Степень гляцевости измерена под углом 60° на стекле. Она зависит от толщины слоя и климатических условий (температуры, относительной влажности воздуха) во время высыхания. Поэтому данные величины являются ориентировочными.

**Хранение и транспортировка:** Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR.

**Расход материала:** При нанесении каждого слоя валиком 100 – 120 мл/м<sup>2</sup> (8-10 м<sup>2</sup>/л)

**Инструмент для нанесения:** Валик LOBATOOL DeLuxe 120 или Microfaser 100-120

**Время высыхания:** Нанесение следующего слоя мин. через 4-6 часов

Можно осторожно ходить через 4-6 часов

Промежуточная шлифовка мин. через 8-10 часов

Легкая нагрузка через 24 часа

Полная нагрузка через 5 дней

**Промежуточная шлифовка:** Перфорированный паd LOBATOOL зерно 120 или выше, сетка зерно 120 или выше.

В течение 24 часов можно наносить лак без промежуточной шлифовки, по

истечения этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность становится более равномерной.

**Разбавители:** Лак выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться!

**GISCODE:** W3+

**Область применения:** Паркет и напольные покрытия из древесины в спортивных залах. Лак WS SportFinish полуматовый в сочетании со средством LOBA SportCare достигает необходимого для покрытий в спортивных залах коэффициента противоскольжения согласно стандарту DIN 18032.

**Упаковка:** Коробка: 1 x 10 л

Паллета: 60 x 10 л

**Свойства:** - оптимальное сочетание цены и качества

- прост в использовании

- легко наносится

**Рекомендации по использованию:** • Тщательно потрясти емкость с лаком

• Не выливать лак на пол, использовать ведро для лаков с вкладным пакетом LOBATool

• Соблюдать общие указания по охране труда

• Соблюдать требования к климатическим условиям \*

• Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений \*

\*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами на водной основе линии LOBADUR®

**Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины:** 1. Подготовить покрытие и нанести на него грунтовку WS SportPrimer

2. Всыхание грунтовки согласно технической информации о применении грунтовки

3. Нанести валиком первый слой WS SportFinish

4. Всыхание в течение 8 – 10 часов

5. Промежуточная шлифовка

6. Нанести валиком второй слой WS SportFinish

7. Нанести разметку игрового поля с помощью колоранта 2K Spielfeldfarbe\*

8. Для достижения оптимального коэффициента противоскольжения провести первичный уход за поверхностью с помощью средства SportCare не позднее 3-х дней после нанесения последнего слоя лака

\* Колорант 2K Spielfeldfarbe обладает высокой износостойкостью и стойкостью к истиранию. Поэтому последующее нанесение на колорант лака не требуется. При необходимости нанесения на цветную разметку дополнительного слоя лака WS SportFinish требуется промежуточная шлифовка. Ее следует проводить с особой аккуратностью, так как существует опасность сошлифовки слоя краски, а также загрязнения близлежащих участков цветной пылью, которую сложно удалить с поверхности.

**Пригодные грунтовки:** Рекомендуется использование грунтовки для минимизации склеивания паркетных элементов по краям и с изолирующим действием (для экзотических пород древесины):

• WS SportPrimer

Соблюдать требования технической информации и общие указания по уходу и работе с водными продуктами LOBADUR®.

#### КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



