



Однокомпонентный лак Loba LOBADUR WS Viva



Производитель: LOBA

Код товара: Однокомпонентный лак Loba LOBADUR WS Viva

Артикул: 11519

Описание продукта: Однокомпонентный водный лак для паркета и напольных покрытий из древесины.

Ёмкость: матовый 10 л, 5 л

полуматовый 10 л, 5 л, 1 л

Сухой остаток: 34 ± 1%

Вязкость: 23 ± 1s

Степень глянцевоcти: матовый (ок. 20*)

полуматовый (ок. 33*)

Степень глянцевоcти измерена под углом 60° на стекле. Она зависит от толщины слоя и климатических условий (температуры, относительной влажности воздуха) во время высыхания. Поэтому данные величины являются ориентировочными.

Хранение и транспортировка: Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR.

Расход материала: При нанесении каждого слоя валиком 100 – 120 мл/м² (8-10 м²/л)

Инструмент для нанесения: Валик LOBATool DeLuxe 120 или Microfaser 100-120

Время высыхания: Нанесение следующего слоя мин. через 4-6 часов

Можно осторожно ходить через 4-6 часов

Промежуточная шлифовка мин. через 8-10 часов

Легкая нагрузка через 24 часа

Полная нагрузка через 5 дней

Промежуточная шлифовка: Перфорированный паd LOBATool зерно 120

или выше, сетка зерно 120 или выше.

В течение 24 часов можно наносить лак без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность становится более равномерной.

Разбавители: Лак выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться!

GISCODE: W3+

Область применения: Паркет и напольные покрытия из древесины с уровнем нагрузки от среднего до высокого. Лак обладает хорошей устойчивостью к воздействию химикатов.

Упаковка: Коробка: 1 x 10 л

Паллета: 60 x 10 л

Коробка: 4 x 5 л

Паллета: 128 x 5 л

Коробка: 12 x 1 л

Паллета: 480 x 1 л

Свойства: - легко и просто наносится

- испытанные, надежные свойства

- оптимальное сочетание цены и качества

- может наноситься на грунтовку HS GlobaSeal

Рекомендации по использованию: • Тщательно потрясти емкость с лаком
• Не выливать лак на пол, использовать ведро для лаков с вкладным пакетом LOBATOOL

• Соблюдать общие указания по охране труда

• Соблюдать требования к климатическим условиям *

• Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами на водной основе линии LOBADUR®

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: 1. Подготовить покрытие и нанести на него грунтовку

2. Высыхание грунтовки согласно технической информации о применении грунтовки

3. Нанести валиком первый слой WS Viva

4. Высыхание в течение 8 – 10 часов

5. Промежуточная шлифовка

6. Нанести валиком второй слой WS Viva

Пригодные грунтовки: Рекомендуется использование грунтовки для минимизации склеивания паркетных элементов по краям, с изолирующим действием (для экзотических пород древесины), для «поджига» древесины:

• WS EasyPrime

• HS GlobaSeal

• PrimaSeal (содержит растворители)

Соблюдать требования технической информации и общие указания по работе с водными продуктами LOBADUR®.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



