



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Грунтовка Loba LOBADUR WS EasyPrime



Производитель: LOBA

Код товара: Грунтовка Loba LOBADUR WS EasyPrime

Артикул: 11036-9

Описание продукта: Водная грунтовка на ПУ-акрилатной основе для нанесения валиком или шпателем на паркет и напольные покрытия из древесины.

Ёмкость: 10 л, 5 л, 1 л

Сухой остаток: 30 ± 1%

Вязкость: 18 ± 1s

Хранение и транспортировка: Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR.

Расход материала: При нанесении валиком Deluxe 100-120 мл/м² (8-10 м²/л).

При нанесении валиком Mikrofaser 100-120 - 80-100 мл/м² (10-12 м²/л).

При нанесении 1 слоя шпателем ок. 40 мл/м² (25 м²/л)

При нанесении 2 слоя шпателем ок. 20 мл/м² (50 м²/л)

Инструмент для нанесения: Валик LOBATool Microfaser 100-120

Валик LOBATool Deluxe 120

Шпатель LOBATool Flächenspachtel (из нержавеющей стали).

При использовании валика Microfaser 100-120 вследствие небольшого количества наносимого материала до минимума сокращается набухание древесины.

Время высыхания: Нанесение последующего слоя лака минимум: • при нанесении грунтовки валиком через 60 минут, но не позднее, чем через 24 часа • при нанесении грунтовки шпателем через 30 минут, но не позднее, чем через 24 часа

При замедленном высыхании следует подождать полного (оптически

заметного) высыхания грунтовки.

Промежуточная шлифовка После нанесения грунтовки WS EasyPrime промежуточная шлифовка не производится.

При достаточно большой толщине слоя (нанесение валиком на слабо впитывающие основания) можно обработать поверхность однодисковой машиной с падом для тонкой шлифовки LOBATOOL. Перед нанесением лака тщательно очистить поверхность от пыли.

Разбавители: Грунтовка выпускается полностью готовой к применению и не должна разбавляться!

GISCODE: W3 +

Область применения: Паркет и напольные покрытия из европейских и распространенных экзотических пород древесины. Соблюдать рекомендации фирмы LOBA о пригодности грунтовок для различных пород древесины (см. каталог продукции LOBA). В проблемных случаях обращаться за консультацией в технический отдел LOBA.

Снижает тенденцию водных лаков к склеиванию кромок у паркетных элементов, у правильно уложенного и приклеенного к основанию паркета и напольных покрытий из древесины препятствует образованию «блоковых щелей». Образует тонкий слой. Обладает хорошей заполняющей способностью, почти не вызывает поднятия древесных волокон.

Упаковка: Коробка: 1 x 10 л

Паллета: 60 x 10 л

Коробка: 4 x 5,0 л

Паллета: 128 x 5,0 л

Коробка: 12 x 1,0 л

Паллета: 480 x 1,0 л

Свойства: - максимальная надежность

- наносится без наплывов

- улучшает адгезию между лаком и древесиной

- универсальное применение

Рекомендации по использованию: • Тщательно потрясти канистру с грунтовкой

- Не выливать грунтовку на пол, использовать ведро с вкладным пакетом LOBATOOL

- Соблюдать общие указания по охране труда

- Соблюдать требования к климатическим условиям *

- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBADUR® на водной основе

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: 1. Подготовить покрытие и нанести валиком WS EasyPrime

2. Высыхание ок. 1 часа

3. Нанести валиком лак LOBADUR® на водной основе

Альтернативное нанесение шпателем:

Не использовать шпатель при нанесении на плодовые, содержащие красящие вещества, хвойные, тропические, термически и химически обработанные породы древесины, а также на старые полы и полы с щелями

1. Подготовить покрытие и нанести шпателем WS EasyPrime

2. Высыхание ок. 30 минут

3. Нанести WS EasyPrime шпателем по диагонали к первому слою (крест-накрест)

4. Высыхание ок. 30 минут

5. Нанести валиком лак LOBADUR® на водной основе

Пригодные для нанесения лаки: Средний уровень нагрузки

WS Life

Высокий уровень нагрузки

WS EasyFinish

WS Global

WS Viva

Очень высокий уровень нагрузки 2K SupraA.T.

WS 2K Supra

WS 2K Duo

Hybrid A.T.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet