



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Грунтовка Loba LOBADUR 2K Fondo SB



Производитель: LOBA

Код товара: Грунтовка Loba LOBADUR 2K Fondo SB

Артикул: 11238 компонент А 11239 компонент В

Описание продукта: Содержащая растворители двухкомпонентная грунтовка на основе полиуретана для приклеенного к основанию паркета и напольных покрытий из древесины.

Ёмкость: 2 x 5 л компоненты А и В

Сухой остаток:

Вязкость: 18 ± 1s

Хранение и транспортировка: Срок хранения – не менее 12 месяцев.

Грунтовка не подвержена воздействию низких температур.

Транспортировка - ADR класс 3, упаковочная группа III.

Расход материала: При нанесении валиком 120 - 150 мл/м² (6,5 - 8 м²/л)

Инструмент для нанесения: Валик LOBATool Universal

Время высыхания: Можно осторожно ходить через 6-8 часов

Промежуточная шлифовка минимум через 6-8 часов

Промежуточная шлифовка: Перфорированный пад LOBATool зерно 180, или пад для тонкой шлифовки LOBATool. Перед нанесением лака необходимо тщательно очистить поверхность от пыли.

Разбавители: Грунтовка выпускается полностью готовой к применению и не должна разбавляться!

Область применения: Паркет и напольные покрытия из европейских и экзотических пород древесины. В проблемных случаях обращаться за консультацией в технический отдел фирмы LOBA. Несмотря на то, что грунтовка не поднимает ворс древесины, перед нанесением лака обязательно требуется тщательная межслойная шлифовка однодисковой машиной для достижения оптимальной адгезии лака с грунтовкой!!!

Упаковка: Паллета: 54 x 5 л компонент А

54 x 5 л компонент В

Свойства: - высокий сухой остаток

- можно наносить только один слой лака

- очень сильно «поджигает» древесину

- наносится без наплывов

- благодаря прекрасному изолирующему действию грунтовка пригодна для нанесения на такую породу древесины как ироко / камбала

Рекомендации по использованию: • Тщательно потрясти емкости с компонентами А и В и смешать компоненты в соотношении 1:1

• Рабочее время готовой смеси составляет 4 часа

• Не выливать грунтовку на пол, использовать ведро с вкладным пакетом

LOBATOOL

• Соблюдать общие указания по охране труда

• Соблюдать требования к климатическим условиям *

• Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBADUR®, содержащими растворители

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: 1. Подготовить покрытие, нанести валиком 2K Fondo SB*

2. Высыхание в течение 6 – 8 часов

3. Промежуточная шлифовка

4. Нанести валиком двухкомпонентный водный лак LOBADUR®

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины с очень высоким уровнем нагрузки:

1. Подготовить покрытие, нанести валиком 2K Fondo SB*

2. Высыхание в течение 6 – 8 часов

3. Промежуточная шлифовка

4. Нанести валиком 2 слоя двухкомпонентного водного лака LOBADUR®

Соблюдать требования технической информации для соответствующих лаков.

* При использовании грунтовки по древесине ироко / камбала необходимо нанести насыщенный слой (150 г/м²). Высыхание грунтовки в течение ночи.

Пригодные для нанесения лаки: WS 2K Fusion, WS 2K Duo, 2K SupraA.T. , WS 2K Supra

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet