



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

## Грунтовка Loba LOBADUR HS GlobaSeal



**Производитель:** LOBA

**Код товара:** Грунтовка Loba LOBADUR HS GlobaSeal

**Артикул:** 11030

**Описание продукта:** Специальная грунтовка с незначительным содержанием растворителей для паркета и напольных покрытий из древесины. Очень сильно «поджигает» древесину и предназначена для использования с водными лаками LOBADUR®.

**Ёмкость:** 3 л, 1 л

**Сухой остаток:** ок. 90%

**Хранение и транспортировка:** Срок хранения – не менее 12 месяцев в сухом и прохладном месте. Грунтовка не подвержена воздействию низких температур. Не опасный груз согласно ADR.

Существует опасность самовоспламенения загрязненных грунтовкой рабочих материалов.

**Расход материала:** При нанесении шпателем: 20-40 мл/м<sup>2</sup> (25-40 м<sup>2</sup>/л)

При нанесении валиком: ок. 30-40 мл/м<sup>2</sup> (25-30 м<sup>2</sup>/л)

**Инструмент для нанесения:** Шпатель LOBATool Flächenspachtel

Валик LOBATool Mikrofaser 60-80

**Время высыхания:** Последующее нанесение лака минимум • через 12 часов при нанесении шпателем (идеально - высыхание в течение ночи)

- через 48 часов при нанесении валиком
- при замедленном высыхании (древесина с тонкой структурой) следует подождать до полного высыхания грунтовки (до 48 часов)

**Промежуточная шлифовка:** Обработка поверхности Бежевый пад LOBA Spezial-Pad и зеленый пад LOBA Spezial-Pad Промежуточная шлифовка После нанесения грунтовки HS GlobaSeal промежуточная шлифовка не производится.

**Разбавители:** Грунтовка выпускается полностью готовой к применению и не должна разбавляться!

**GISCODE:** Ö40

**Область применения:** Паркет и напольные покрытия из европейских и тропических пород древесины. Соблюдать рекомендации фирмы LOBA о пригодности грунтовок для различных пород древесины (см. каталог продукции LOBA). В проблемных случаях обращаться за консультацией в технический отдел LOBA. Очень сильно «поджигает» древесину. Снижает тенденцию водных лаков к склеиванию кромок у паркетных элементов, у правильно уложенного и приклеенного к основанию паркета и напольных покрытий из древесины препятствует образованию «блоковых щелей».

**Упаковка:** Коробка: 6 x 3,0 л

Паллета: 180 x 3,0 л

Коробка: 12 x 1,0 л

Паллета: 480 x 1,0 л

**Свойства:** - снижает до минимума тенденцию к склеиванию кромок у паркетных элементов

- легко наносится без наплывов

- очень низкий расход

- не вызывает поднятия древесных волокон

- сочетает в себе оптику поверхности, покрытой маслом, с

преимуществами лакового покрытия

**Рекомендации по использованию:** • Загрязненные рабочие материалы (пады, тряпки, бумагу, салфетки и т.п.) смочить водой и оставить на открытом воздухе (существует опасность самовозгорания)

- Соблюдать общие указания по охране труда

- Соблюдать требования к климатическим условиям \*

- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений \*

\*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBADUR®

**Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины:** 1. Тщательно потрясти емкость с грунтовкой

2. Нанести HS GlobaSeal на поверхность с помощью шпателя из нержавеющей стали, работая отдельными участками

3. Сразу же обрабатывать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad

4. После нанесения грунтовки на все покрытие в помещении необходимо еще раз обработать всю площадь зеленым падом LOBA Spezial-Pad до получения однородной матовой поверхности

5. Высыхание в течение 12-24 часов

6. Нанести на поверхность водный лак LOBADUR®

Нанесение на древесину, содержащую активные красящие вещества, на термически или химически обработанную древесину, на старые полы и полы с щелями:

1. Тщательно потрясти емкость с грунтовкой

2. Нанести HS GlobaSeal как можно более тонким слоем с помощью валика LOBATool Microfaser 60-80

3. Примерно через 60 минут обработать поверхность однодисковой машинкой с бежевым падом LOBA Spezial-Pad

4. После нанесения грунтовки на все покрытие в помещении необходимо еще раз обработать всю площадь зеленым падом LOBA Spezial-Pad до получения однородной матовой поверхности

5. Высыхание – минимум 48 часов

6. Нанести на поверхность водный лак LOBADUR®

Дополнительные указания:

- не удаленные с поверхности излишки материала

- недостаточное матирование поверхности

- неполное высыхание

могут привести к нарушению адгезии последующего слоя лака!

**Очистка инструмента:** Очистители PU Verdünner, KH Verdünner или бытовой очиститель кистей.

**Пригодные для нанесения лаки:** Высокий уровень нагрузки

WS Viva WS Global

Очень высокий уровень нагрузки 2K SupraA.T.

WS 2K Supra

WS 2K Duo

---

#### КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet