



Шпатлевочная масса Loba LOBADUR 2K DuoFill A.T.



Производитель: LOBA

Код товара: Шпатлевочная масса Loba LOBADUR 2K DuoFill A.T.

Артикул: 11335

Описание продукта: Запатентованное двухкомпонентное связующее средство на водной основе для приготовления шпатлевочной массы. Оптимально соответствует цвету древесины (в т.ч. при его изменении с течением времени), обладает хорошей заполняющей способностью и прекрасной адгезией.

Ёмкость: 2,5 кг, 1 кг

Сухой остаток: 16 ± 1%

Хранение и транспортировка: Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Реактивный продукт.

бисфенол-А-эпихлоргидриновые смолы с удельным молекулярным весом ≤ 700. Не опасный груз согласно ADR.

Расход материала: Для вновь уложенного паркета с мелкими щелями 25 г/м² (1 кг на 40 м²)

Инструмент для нанесения: Шпатель LOBATool Flächenspachtel (из нержавеющей стали)

Время высыхания: Шлифовка минимум через 1-2 часа в зависимости от размера щелей

Последующее нанесение водных лаков и грунтовок LOBADUR® или масла LOBASOL®

минимум через 2 часа

Данные временные интервалы указаны для температуры минимум +18°C и относительной влажности воздуха максимум 65%.

Разбавители: Продукт выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться!

Область применения: Для заполнения щелей и мелких повреждений в паркете и напольных покрытиях из древесины, приклеенных к основанию. На старые полы с широкими и загрязненными щелями, а также на напольные покрытия из древесины, прикрепленные к основанию с помощью гвоздей или саморезов, шпатлевочная масса обычно не наносится, так как высохшая шпатлевка в подобных местах может трескаться и выбиваться. Смешивается с очень мелкой фракцией древесной пыли, после высыхания образует шпатлевку с прекрасной заполняющей способностью и хорошей адгезией, оптимально соответствующую цвету древесины.

Упаковка: Коробка: 4 x 2,5 кг

Коробка: 6 x 1 кг

Свойства: - первая двухкомпонентная шпатлевка на водной основе

- очень низкий расход
- достаточно однократного нанесения шпатлевки
- экономит время и деньги
- пригодна для любых пород древесины
- не имеет неприятного запаха

Рекомендации по использованию: • Потрясти емкости с материалом, добавить в массу отвердитель в соотношении 89:11 (поставляемое количество) и снова тщательно потрясти

- Рабочее время готовой смеси – 2 часа, не использовать смесь по истечении этого времени, так как шпатлевочная масса окрашивается в белый цвет
- Смешать LOBADUR 2K DuoFill A.T. с как можно более мелкой фракцией древесной пыли, полученной в результате шлифовки соответствующей породы древесины, до получения пастообразной эластичной массы. Чем мельче используемая древесная пыль, тем легче будет наноситься шпатлевочная масса, тем прочнее будет ее адгезия в щелях и устойчивее цвет
- Полученную массу нанести перед тонкой шлифовкой на всю поверхность паркета, при наличии крупных щелей и больших повреждений необходимо после высыхания нанести второй слой шпатлевки
- Тщательно удалить с поверхности все остатки шпатлевочной массы
- Оставшуюся на поверхности после высыхания шпатлевочную массу не позднее чем в течение 24 часов полностью удалить в ходе тонкой шлифовки
- Соблюдать общие указания по охране труда
- Соблюдать требования к климатическим условиям *
- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBADUR® на водной основе

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: 1. Грубая шлифовка и средняя шлифовка (зерно 36, зерно 60, зерно 80)

2. Нанесение шпатлевочной массы

3. Высыхание 1-2 часа

4. Тонкая шлифовка (зерно 100 / 120)

5. Дальнейшая обработка поверхности

Пригодные для дальнейшей обработки поверхности продукты:

Грунтовки и лаки LOBADUR® на водной основе и масло LOBASOL®

Соблюдать требования технической информации и общие указания по уходу и работе с продуктами LOBADUR® на водной основе.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР





#designstudioparquet