



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Шпатлевочная масса Loba LOBADUR Fugenkitt



Производитель: LOBA

Код товара: Шпатлевочная масса Loba LOBADUR Fugenkitt

Артикул: 11085

Описание продукта: Связующее средство для приготовления древесно-шпатлевочной массы. Содержит растворители.

Ёмкость: 12 л, 5 л, 1 л

Сухой остаток: 11 ± 1%

Хранение и транспортировка: Срок хранения – не менее 24 месяцев в сухом и прохладном месте в плотно закрытой заводской упаковке.

Шпатлевка не подвержена воздействию низких температур.

Транспортировка - ADR класс 3 F1, упаковочная группа III.

Расход материала: Для вновь уложенного паркета с мелкими щелями ок. 100 мл/м² (10 м²/л)

Инструмент для нанесения: Шпатель LOBATool Flächenspachtel (из нержавеющей стали)

Время высыхания: Шлифовка минимум через 30-60 минут в зависимости от размера щелей

Последующее нанесение водных лаков и грунтовок LOBADUR® или масла LOBASOL® минимум через 2 часа

Данные временные интервалы указаны для температуры минимум +18°C и относительной влажности воздуха максимум 65%.

Разбавители: Продукт выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться!

GISCODE: G2

Область применения: Для заполнения щелей и мелких повреждений в приклеенном к основанию паркете и напольных покрытиях из древесины. На старые напольные покрытия с большими загрязненными щелями, а также

на покрытия из древесины, прикрепленные к основанию только скобами или саморезами, шпатлевочная масса обычно не наносится, так как высохшая шпатлевка в подобных местах может трескаться и выбиваться. Смешивается с очень мелкой фракцией древесной пыли, обладает высокой заполняющей способностью и хорошей адгезией.

Упаковка: Коробка: 1 x 12 л

Паллета: 42 x 12 л

Коробка: 4 x 5 л

Паллета: 120 x 5 л

Коробка: 12 x 1 л

Паллета: 480 x 1 л

Свойства: - быстро высыхает

- очень хорошо шлифуется

- испытанная, надежная система

Рекомендации по использованию: • Тщательно потрясти канистру с материалом

- Смешать LOBADUR® Fugenkittlösung с как можно более мелкой фракцией древесной пыли, полученной в результате шлифовки соответствующей породы древесины, до получения пастообразной эластичной массы
- Чем мельче используемая древесная пыль, тем легче будет наноситься шпатлевочная масса и тем прочнее будет ее сцепление в щелях
- Полученную массу нанести перед окончательной шлифовкой на всю поверхность паркета, при наличии крупных щелей и больших повреждений необходимо после высыхания нанести второй слой шпатлевки
- Тщательно удалить с поверхности все остатки шпатлевочной массы
- Оставшуюся на поверхности после высыхания шпатлевочную массу полностью удалить в ходе тонкой шлифовки
- Соблюдать общие указания по охране труда
- Соблюдать требования к климатическим условиям *
- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBADUR®, содержащими растворители

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: 1. Грубая шлифовка и средняя шлифовка (зерно 36, зерно 60)

2. Нанесение шпатлевочной массы

3. Высыхание

4. Тонкая шлифовка (зерно 100)

5. Дальнейшая обработка поверхности

Пригодные для дальнейшей обработки поверхности продукты:

Лаки и грунтовки LOBADUR® на водной основе и масло LOBASOL®

Соблюдать требования технической информации и общие указания по работе с продуктами LOBADUR®, содержащими растворители.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet