



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Шпатлевочная масса Loba LOBADUR WS OptiFill



Производитель: LOBA

Код товара: Шпатлевочная масса Loba LOBADUR WS OptiFill

Артикул: 11423

Описание продукта: Водное, быстро высыхающее связующее средство на акрилатной основе для приготовления шпатлевочной массы

Ёмкость: 5 л

Сухой остаток: 20 ± 1%

Хранение и транспортировка: Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR.

Расход материала: На вновь уложенном паркете с мелкими щелями ок. 50 мл/м² (20 м²/л)

Инструмент для нанесения: Шпатель LOBATool Flächenspachtel (из нержавеющей стали)

Время высыхания: Шлифовка минимум через 20-40 минут в зависимости от размера щелей

Последующее нанесение водных лаков и грунтовок LOBADUR® или масла LOBASOL® минимум через 1 час

Данные временные интервалы указаны для температуры минимум +18°C и относительной влажности воздуха максимум 65%.

Разбавители: Продукт выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться!

GISCODE: W2+

Область применения: Применяется для заполнения щелей и мелких повреждений в паркете и напольных покрытиях из древесины. Пригодно только для использования со светлыми европейскими породами древесины, такими как дуб, ясень, клен, светлый бук. На старые полы с широкими и загрязненными щелями, а также на напольные покрытия из

древесины, прикрепленные к основанию с помощью гвоздей или саморезов, шпатлевочная масса обычно не наносится, так как высохшая шпатлевка в подобных местах может трескаться и выбиваться.

Смешивается с очень мелкой фракцией древесной пыли, обладает прекрасной заполняющей способностью и хорошей адгезией.

Упаковка: Коробка: 4 x 5 л

Паллета: 128 x 5 л

Свойства: - низкий расход

- быстро высыхает

- не имеет неприятного запаха

- простое в использовании

Рекомендации по использованию: Пригодные породы древесины: дуб, ясень, клен, светлый бук. Для работы по термообработанной древесине, мореному дубу, цветным пестрым породам древесины, таким как груша, вишня, пареный бук и тропические породы древесины, используется шпатлевка LOBADUR® WS EasyFillPlus.

- Тщательно потрясти канистру с материалом
- Смешать LOBADUR WS OptiFill с как можно более мелкой фракцией древесной пыли, полученной в результате шлифовки соответствующей породы древесины, до получения пастообразной эластичной массы
- Чем мельче используемая древесная пыль, тем легче будет наноситься шпатлевочная масса и тем прочнее будет ее сцепление в щелях
- Полученную массу нанести перед окончательной шлифовкой на всю поверхность паркета, при наличии крупных щелей и больших повреждений необходимо после высыхания нанести второй слой шпатлевки
- Тщательно удалить с поверхности все остатки шпатлевочной массы
- Оставшуюся на поверхности после высыхания шпатлевочную массу полностью удалить в ходе тонкой шлифовки
- Соблюдать общие указания по охране труда
- Соблюдать требования к климатическим условиям *
- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBADUR® на водной основе

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: 1. Грубая шлифовка и средняя шлифовка (зерно 36, зерно 60)

2. Нанесение шпатлевочной массы

3. Высыхание 20-40 минут

4. Тонкая шлифовка (зерно 100 / 120)

5. Дальнейшая обработка поверхности

В случае последующего нанесения грунтовок LOBADUR® HS GlobaSeal, LOBADUR® PrimaSeal, а также колоранта LOBADUR® ProColor использовать шпатлевку LOBADUR® WS EasyFillPlus.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet