119034 Россия Москва 1-ый Зачатьевский переулок дом 2
Тел.: +7 (800) 100 83 54 | +7 (495) 972 83 54

DESIGN STUDIO PARQUET
ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Колорант содержащий растворители Loba LOBADUR ProColor

Производитель: LOBA
Код товара: Колорант содержащий растворители Loba LOBADUR ProColor
Артикул: 11012
Описание продукта: Содержащий растворители колорант с незначительным запахом для профессионального окрашивания паркета и напольных покрытий из древесины.
Ёмкость: 0,75 л
Сухой остаток: 9 ± 4% в зависимости от цвета
37 ± 3% у цветов Белый и Папирус
Хранение и транспортировка: Срок хранения – не менее 18 месяцев в сухом и прохладном месте. Колорант не подвержен воздействию низких температур. Не является опасным веществом согласно ADR, цвета Белый и Папирус могут быть опасными для окружающей среды
Расход материала: При нанесении шпателем: 25 - 30 мл/м² (25 - 40 м²/л).
При нанесении валиком Microfaser 60-80: 30 – 40 мл/м² (20 – 25 м²/л).
Для цветов Белый и Папирус расход всегда составляет ок. 50 мл/м² (20 м²/л).
Инструмент для нанесения: Шпатель LOBATOOL Flächenspachtel
Валик LOBATOOL Mikrofaser 60-80
Время высыхания: Нанесение последующего слоя лака минимум через 12 часов
Разбавители: Не использовать. Продукт полностью готов к применению.
Для получения более светлого оттенка добавлять ProColor бесцветный.
GISCODE: G1
Область применения: Для профессионального окрашивания / морения паркета и напольных покрытий из древесины с последующим нанесением лаков LOBADUR® на водной основе. Предназначен для окрашивания

преимущественно крупнопористых лиственных пород древесины (дуб, ясень). При нанесении ProColor на мелкопористые цветные и хвойные породы древесины после окрашивания на поверхности могут явственно проступить следы шлифовки, вследствие этого поверхность может выглядеть неравномерно окрашенной. Все цвета колоранта можно смешивать между собой, для получения более светлого оттенка использовать ProColor бесцветный. Собственный цвет древесины, ее структура и пористость, а также правильность проведенной шлифовки оказывают большое влияние на получающийся в результате окрашивания цвет. Поэтому рекомендуется до начала работ нанести ProColor на образец паркета, предоставленный заказчиком, и показать ему.
Упаковка: Коробка: 12 x 0,75 л
Свойства: - возможность индивидуального выбора декора
- улучшение оптики поверхности напольного покрытия
- легко наносится
- надежное покрытие поверхности паркета на длительный срок
Рекомендации по использованию: • Тщательно размешать колорант
• Если для окрашивания поверхности требуется более одной банки колоранта, необходимо перед началом работ смешать содержимое всех банок в одной рабочей емкости
• Наносить ProColor на поверхность шпателем из нержавеющей стали, работая отдельными участками, и обрабатывать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad. При нанесении колоранта на старые полы с крупными щелями использовать вместо шпателя валик LOBATOOL Microfaser 60-80 как шибер (не катать!)
• Соблюдать общие указания по охране труда
• Соблюдать требования к климатическим условиям *
• Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *
*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBADUR®, содержащими растворители
Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: (при нанесении на дуб и другие породы древесины с высоким содержанием танинов всех цветов, кроме белого):
1. Тщательно отшлифовать поверхность (соблюдать указания инструкции LOBA «Все зависит от шлифовки»)
2. Нанести ProColor, работая отдельными участками
3. Обработать поверхность бежевым падом LOBA Spezial-Pad, удаляя излишки колоранта, пока поверхность не станет равномерно окрашенной (смена пада через каждые 10 м²)
4. Высыхание в течение 12 часов
5. Нанести валиком 3 слоя водного лака LOBADUR® (см. ниже)
Нанесение ProColor белый на дуб и другие породы древесины с высоким содержанием танинов:
1. Тщательно отшлифовать поверхность (соблюдать указания инструкции LOBA «Все зависит от шлифовки»)
2. Нанести ProColor, работая отдельными участками
3. Обработать поверхность бежевым падом LOBA Spezial-Pad, удаляя излишки колоранта, пока поверхность не станет равномерно окрашенной (смена пада через каждые 10 м²)
4. Высыхание в течение 12 часов
5. Нанести валиком грунтовку PrimaSeal
6. Высыхание ок. 2 часов
7. Нанести валиком 2 слоя водного лака LOBADUR®
Обработка поверхности: Бежевый пад LOBA Spezial-Pad
Пригодные для нанесения лаки: • Для минимизации склеивания паркетных элементов по краям: WS Global

- Высокий уровень нагрузки: WS EasyFinish, WS Viva
- Очень высокий уровень нагрузки: 2K SupraA.T., WS 2K Supra, WS 2K Duo

---

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР

+7 (800) 100 83 54 Пишите нам +7 (495) 972 83 54

#designstudioparquet