



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Двухкомпонентная грунтовка Loba LOBADUR WS 2K Contact



Производитель: LOBA

Код товара: Двухкомпонентная грунтовка Loba LOBADUR WS 2K Contact

Артикул: 11520

Описание продукта: Двухкомпонентная грунтовка на водной основе для создания контактного слоя и последующего нанесения на паркет лака без промежуточной шлифовки.

Ёмкость: 0,5 кг масса в пластиковой банке и 0,25 кг отвердитель в жестяной банке

Хранение и транспортировка: Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR.

Отвердитель содержит алифатический полиизоцианат, 2-бутокси-этилацетат. Соблюдать указания производителя.

Xn – может вызвать раздражение кожи.

Расход материала: Ок. 10 г/м² (100 м²/кг), одной упаковки (масса+отвердитель) достаточно для обработки ок. 70 м²

Инструмент для нанесения: Шпатель LOBATool Flächenspachtel, аппликатор LOBATool Contact Applicator

Время высыхания: Последующее нанесение лака минимум через 2 часа (поверхность должна стать не клейкой), но не позднее чем через 24 часа после нанесения грунтовки

Разбавители: Грунтовка выпускается полностью готовой к применению и не должна разбавляться!

GISCODE: W 3/DD

Область применения: Грунтовка на водной основе для создания контактного слоя и последующего нанесения лака на паркет, покрытый УФ-лаком, без промежуточной шлифовки. Предназначена для дополнительного улучшения или изменения свойств поверхности, а

именно: для защиты кромок, изменения степени глянцевого, препятствия скольжению согласно стандартам DIN 18032 или BGR 181, защиты от пожелтения светлых пород древесины при использовании средства LOBADUR® WS UV-Protect.

Упаковка: Коробка: 4 x 750 г

Свойства: - позволяет провести обработку и ремонт покрытия без шлифовальной пыли

- делает возможным нанесение лака на структурированные поверхности
- очень низкий расход
- рекомендована ведущими производителями УФ-лаков (KLUMPP, TREFFERT)
- экономит рабочее время

Рекомендации по использованию: • Встряхнуть массу, добавить в нее в соотношении 2 : 1 отвердитель и тщательно потрясти

- Рабочее время готовой смеси составляет 2 часа
- Вследствие возникающего избыточного давления готовую смесь нельзя хранить в закрытых емкостях

- Соблюдать общие указания по охране труда
- Соблюдать требования к климатическим условиям *
- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBADUR® на водной основе

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: Рекомендации по нанесению на паркет, покрытый УФ-лаком:

1.1. Вновь уложенный, покрытый в заводских условиях УФ-лаком паркет необходимо тщательно очистить от пыли и прочих загрязнений.

Промежуточная шлифовка не требуется

1.2. На старом паркете, покрытом УФ-лаком, необходимо дважды провести тщательную очистку поверхности

- Смешать средство LOBA CareRemover с водой в пропорции 1:4
- Протереть поверхность паркета и через небольшое время обработать всю площадь однодисковой машиной с зеленым падом
- Удалить с поверхности грязь, повторить процесс
- Очистить поверхность чистой водой (нейтрализовать)
- Дождаться полного высыхания поверхности

2. Нанести шпателем один слой грунтовки LOBADUR® WS 2K Contact

3. После высыхания в теч. 2 часов (поверхность должна стать не клейкой) нанести лак LOBADUR WS 2K Supra, 2K SupraA.T. или LOBADUR WS 2K Duo (кроме глянцевого)

Ввиду огромного количества возможных лаковых покрытий необходимо провести предварительное испытание на прочность сцепления или обратиться за консультацией к техническим специалистам фирмы LOBA.

При обработке старого паркета, покрытого УФ-лаком, необходимо провести предварительные испытания с применением LOBADUR WS 2K Contact и нанесением лака согласно данной технической информации на небольшом участке поверхности и проверить сцепление по истечении 5 дней. Если сцепление нормальное, можно наносить LOBADUR WS 2K Contact на всю поверхность покрытия.

Соблюдать требования технической информации и общие указания по уходу и работе с продуктами LOBADUR® на водной основе.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



