



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Лак Loba LOBADUR WS Sealer FR



Производитель: LOBA

Код товара: Лак Loba LOBADUR WS Sealer FR

Артикул: 11833

Описание продукта: Двухкомпонентный лак, замедляющий возгорание поверхности напольных покрытий согласно стандарту EN 13501-1 класс Cfl-s1.

Ёмкость: 5 кг компоненты А и В

Сухой остаток: 34± 1% в смеси

Вязкость: 20 сек. с возрастанием до 40 сек. (в смеси)

Хранение и транспортировка: Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR.

Расход материала: При нанесении каждого слоя валиком 100 – 120 мл/м² (8-10 м²/л)

Инструмент для нанесения: Валик LOBATool DeLuxe 120 или Microfaser 100-120

Время высыхания: Нанесение следующего слоя минимум через 12 часов, но не позднее чем через 24 часа

Разбавители: После смешивания компонентов А и В лак полностью готов к применению и не должен разбавляться!

GISCODE: W3+

Область применения: Паркет и напольные покрытия из массива древесины плотностью $\geq 0,47$ г/см³. Рекомендуется для применения в тех случаях, когда не может быть достигнута минимальная толщина полезного слоя согласно стандарту EN 14342 (при ремонте), а также для несоответствующих стандарту массивных напольных покрытий из древесины.

Упаковка: Коробка: 2 x 5 кг

Паллета: 96 x 5 кг

Свойства: - хорошее решение для объектов с повышенными требованиями

к противопожарной безопасности

- замедляет процесс возгорания древесины

- прост в использовании в сочетании с другими продуктами LOBA

- не оказывает негативного влияния на оптику поверхности покрытия

Рекомендации по использованию: • Перелить компонент А в рабочую емкость

• Медленно добавлять в рабочую емкость компонент В в соотношении 10:1, перемешивая смесь деревянной мешалкой

• Рабочее время смеси составляет 2 часа

• Соблюдать общие указания по охране труда

• Соблюдать требования к климатическим условиям * • Обеспечить

хорошую вентиляцию рабочих помещений *

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами на водной основе линии LOBADUR®

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: Для

сохранения натурального цвета древесины

1. Подготовить покрытие и нанести на него грунтовку WS EasyPrime

2. Высыхание грунтовки согласно технической информации о применении грунтовки

3. Нанести валиком первый слой WS Sealer FR

4. Высыхание в течение ночи, но не более 24 часов

5. Нанести валиком второй слой WS Sealer

6. Высыхание в течение ночи

7. Промежуточная шлифовка перфорированным падом LOBATool зерно 120 или выше

8. Нанести шпателем 1 слой WS TopGel

9. Нанести валиком лак WS 2K Duo (можно использовать все виды, кроме глянцевого)

Для придания большей интенсивности цвету древесины

1. Подготовить покрытие и нанести на него грунтовку HS GlobaSeal

2. Высыхание грунтовки согласно технической информации о применении грунтовки

3. Нанести валиком 1 слой WS Sealer FR

4. Высыхание в течение ночи

5. Промежуточная шлифовка только падом для тонкой шлифовки LOBA

6. Нанести шпателем 1 слой WS TopGel

7. Нанести валиком лак WS 2K Duo (можно использовать все виды, кроме глянцевого)

Соблюдать требования технической информации и общие указания по уходу и работе с водными продуктами LOBADUR®.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet