



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Защита от пожелтения древесины Loba LOBADUR WS UV-Protect



Производитель: LOBA

Код товара: Защита от пожелтения древесины Loba LOBADUR WS UV-Protect

Артикул: 11017

Описание продукта: Специальная добавка к лакам для защиты светлых пород древесины от пожелтения. Используется с водными лаками LOBADUR.

Ёмкость: 100 мл

Хранение и транспортировка: Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не опасный груз согласно ADR.

Область применения: WS UV Protect является эффективной светозащитной добавкой и препятствует потемнению (пожелтению) светлых пород древесины - клена, березы, ясеня, ели и т.п. под воздействием ультрафиолета. Данная добавка к лакам не может использоваться для предотвращения осветления темных пород древесины.

Упаковка: Коробка: 12 x 100 мл

Свойства: - внешний вид древесины долгое время остается неизменным - может использоваться со всеми водными лаками LOBADUR®

Рекомендации по использованию: WS UV Protect можно добавлять во все водные лаки LOBADUR® (за исключением лака Hybrid A.T.) в количестве 2%. Одна емкость (100 мл) WS UV Protect смешивается с 5 л (5 кг) лака. Более высокая дозировка не дает дополнительной защиты. При меньшей дозировке защитный эффект снижается.

Нанесение:

1. Подготовить покрытие и нанести на него грунтовку
2. Всыхание грунтовки согласно технической информации об использовании грунтовки

3. Нанести валиком первый слой водного лака LOBADUR® с добавленным в него средством WS UV Protect

4. Высыхание лака согласно технической информации об использовании лака

5. Промежуточная шлифовка

6. Нанести валиком второй слой водного лака LOBADUR® с добавленным в него средством WS UV Protect

Подготовка к использованию:

Добавить WS UV Protect в лак непосредственно перед его нанесением и тщательно потрясти емкость. При работе с двухкомпонентными лаками (WS 2K Duo, 2K SupraA.T., WS 2K Supra) WS UV Protect добавляется только после смешивания отвердителя с массой!

Смешанные с WS UV Protect однокомпонентные лаки должны наноситься на покрытие в течение 24 часов, двухкомпонентные лаки – в течение указанного для них рабочего времени. По истечении этих сроков пригодность смеси к использованию не гарантируется.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet