



Масло Loba LOBASOL HS Akzent 100 Oil



Производитель: LOBA

Код товара: Масло Loba LOBASOL HS Akzent 100 Oil

Артикул: 10601

Состав: Модифицированные растительные масла, не содержащие свинец
ускорители высыхания

Описание продукта: Отверждаемое масло на основе растительного
сырья, не содержит растворители.

Ёмкость: 3 л, 0,75 л

Хранение и транспортировка: Срок хранения не менее 36 месяцев, не
подвержено влиянию низких температур, не опасный груз согласно ADR
Расход материала: 30-60 г/м² в зависимости от впитывающей способности
покрытия

Инструмент для нанесения: Валик LOBATool Microfaser 60-80

Шпатель LOBATool Flächenspachtel

Время высыхания: Можно ходить через 12 часов

Легкая нагрузка через 24 часа

Полная нагрузка через 10 дней

Разбавители: Не использовать. Масло полностью готово к применению.

GISCODE: Ö 10

Область применения: Используется для пропитывающей первичной
обработки напольных покрытий из древесины. HS Akzent 100 Oil отвечает
требованиям к повышенному коэффициенту противоскольжения согласно
нормам BGR 181 и стандарту DIN 51130, классификационная группа R10.

Упаковка: Коробка: 6 x 3 л

Паллета: 180 x 3 л

Коробка: 6 x 0,75 л

Свойства: - 100 % сухой остаток – не содержит растворители
- подчеркивает естественную красоту древесины

высокая устойчивость к образованию пятен от воды

- повышенный коэффициент противоскольжения (группа R10) согласно норме BGR 181 и стандарту DIN 51130

- в помещениях со средним уровнем нагрузки возможно нанесение за 1 день

- небольшой расход

Рекомендации по использованию: • Перед началом работ постепенно довести масло HS Akzent 100 Oil до комнатной температуры (от +18°C до +25°C)

- Тщательно размешать материал
- Соблюдать общие указания по охране труда
- Соблюдать требования к климатическим условиям *
- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL®

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: Подготовка паркета и напольных покрытий из древесины:

Необходимо надлежащим образом отшлифовать поверхность паркета и тщательно удалить шлифовальную пыль (с помощью пылесоса).

Поверхность паркета должна быть сухой и очищенной от остатков масла, жира, воска, силикона и старых слоев средств по уходу.

Нанесение:

Нанесение шпателем в помещениях со средним уровнем нагрузки

1. Нанести шпателем первый слой HS Akzent 100 Oil
2. Оставить на 20 минут
3. Обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad
4. Нанести шпателем второй слой HS Akzent 100 Oil
5. Оставить на 20 минут
6. Обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad

Нанесение валиком в помещениях со средним уровнем нагрузки

1. Нанести тонкий слой HS Akzent 100 Oil валиком LOBATool Microfaser 60-80
2. Оставить на 1 час
3. Обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad

Нанесение шпателем в помещениях с высоким уровнем нагрузки

1. Нанести HS Akzent 100 Oil с помощью шпателя, работая отдельными участками
2. Сразу же обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad
3. Высыхание в течение ночи
4. Нанести HS Akzent 100 Oil с помощью шпателя, работая отдельными участками
5. Сразу же обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad

Дополнительные указания:

При нанесении масла шпателем в качестве второго слоя вместо HS Akzent 100 Oil можно нанести HS Akzent 100 Wax. Перед нанесением HS Akzent 100 Wax необходимо высыхание в течение ночи. При нанесении в качестве второго слоя HS Akzent 100 Wax поверхность не отвечает требованиям к повышенному коэффициенту противоскольжения. Подробные данные смотрите в листке технической информации HS Akzent 100 Wax. Нанесение масла шпателем возможно только на паркетные полы без щелей, так как попавшее в щели масло высыхает значительно дольше, чем на

поверхности паркета. В качестве альтернативы на паркет с щелями и массивную доску с фаской можно нанести валиком масло HS 2K ImpactOil.

Внимание!

Излишки масла необходимо полностью удалять при обработке поверхности однодисковой машиной. При нанесении масла на некоторые экзотические породы древесины возможно увеличение времени высыхания.

Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL®.

Обработка поверхности: Бежевый паd LOBA Spezial-Pad

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet