



Комбинация масла и воска Loba LOBASOL HS Select 100 Oil/Wax



Производитель: LOBA

Код товара: Комбинация масла и воска Loba LOBASOL HS Select 100 Oil/Wax

Артикул: 10621

Состав: Модифицированные растительные масла, растительные воски, не содержащие свинец ускорители высыхания

Описание продукта: Отверждаемое масло на основе растительных масел и воска, не содержит растворители. Укрепляет и защищает поверхность покрытия.

Ёмкость: 2,5 л

Хранение и транспортировка: Срок хранения не менее 36 месяцев, не подвержено влиянию низких температур, не опасный груз согласно ADR

Расход материала: 30-60 мл/м² в зависимости от впитывающей способности покрытия

Инструмент для нанесения: Валик LOBATool Microfaser 60-80

Шпатель LOBATool Flächenspachtel

Время высыхания: Можно ходить через 12 часов

Легкая нагрузка через 24 часа

Полная нагрузка через 10 дней

Разбавители: Не использовать. Масло полностью готово к применению.

GISCODE: Ö 10

Область применения: Используется для пропитывающей первичной обработки напольных покрытий из древесины.

Упаковка: Коробка: 4 x 2,5 л

Паллета: 120 x 2,5 л

Свойства: - 100 % сухой остаток – не содержит растворители

- подчеркивает естественную красоту древесины

- высокая устойчивость к образованию пятен от воды

- в помещениях со средним уровнем нагрузки возможно нанесение за 1

день

- небольшой расход

Рекомендации по использованию: • Перед началом работ постепенно довести масло HS Select 100 Oil/Wax до комнатной температуры (от +18°C до +25°C)

- Тщательно размешать материал
- Соблюдать общие указания по охране труда
- Соблюдать требования к климатическим условиям *
- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений *

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL®

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: Подготовка паркета и напольных покрытий из древесины:

Необходимо надлежащим образом отшлифовать поверхность паркета и тщательно удалить шлифовальную пыль (с помощью пылесоса).

Поверхность паркета должна быть сухой и очищенной от остатков масла, жира, воска, силикона и старых слоев средств по уходу.

Нанесение:

Нанесение валиком за 1 день в помещениях со средним уровнем нагрузки

1. Нанести тонкий слой HS Select 100 Oil/Wax валиком LOBATool Microfaser 60-80

2. Оставить на 1 час

3. Обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad

Нанесение валиком и шпателем в помещениях с высоким уровнем нагрузки

1. Нанести тонкий слой HS Select 100 Oil/Wax валиком LOBATool Microfaser 60-80

2. Оставить на 1 час

3. Обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad

4. Высыхание в течение ночи

5. Нанести слой HS Select 100 Oil/Wax шпателем

6. Сразу же обработать поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBA Spezial-Pad

Дополнительные указания:

Нанесение масла шпателем возможно только на паркетные полы без щелей, так как попавшее в щели масло высыхает значительно дольше, чем на поверхности паркета.

Внимание!

Излишки масла необходимо полностью удалять при обработке поверхности однодисковой машиной. При нанесении масла на некоторые экзотические породы древесины возможно увеличение времени высыхания.

Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL®.

Обработка поверхности: Бежевый пад LOBA Spezial-Pad

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



