



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Морилка на водной основе Loba LOBASOL ActiveColor



Производитель: LOBA

Код товара: Морилка на водной основе Loba LOBASOL ActiveColor

Артикул: 10611

Состав: Метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон.

Цвет: коричневый, серый

Описание продукта: Морилка на водной основе для достижения естественного цветового эффекта.

Ёмкость: 2,5 л

Хранение и транспортировка: Срок хранения – не менее 12 месяцев. Не является опасным веществом согласно ADR.

Расход материала: Ок. 80-100 мл/м² в зависимости от впитывающей способности покрытия. Точный расход можно определить опытным путем.

Инструмент для нанесения: Распылитель с плоскоструйной насадкой и щетка для нанесения средств по уходу LOBATool Wischwiesel.

В качестве альтернативы для растирания морилки можно использовать валик LOBATool Microfaser 100-120.

Время высыхания: Высыхание в течение ночи.

Масло необходимо наносить не позднее, чем через 24 часа.

Морилку можно разбавить водой, чтобы получить менее интенсивный цвет.

Область применения: Предварительно необработанные, содержащие дубильные вещества породы древесины, например, дуб. Интенсивность цвета зависит от количества танинов, содержащихся в древесине. Тем самым достигается отличный от других способов окрашивания естественный цветовой эффект, схожий с полученным в процессе морения. В сочетании с маслом LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color можно достичь множества различных цветовых эффектов. Участки древесины с заболонью не меняют цвет.

Упаковка: Коробка: 6 x 2,5 л

Паллета: 144 x 2,5 л

Свойства: - естественный цветовой эффект

- на водной основе

- с нейтральным запахом

- сочетая морилку с маслом LOBASOL® HS 2K ImpactOil & ImpactOil

Color, можно получить много различных вариантов окраски и достичь коэффициента противоскольжения согласно норме BGR 181 класс R10

Рекомендации по использованию: • Тщательно размешать морилку

- Соблюдать общие указания по охране труда *
- Соблюдать требования к климатическим условиям *
- Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений

*) Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL®

Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: Необходимо

надлежащим образом отшлифовать поверхность паркета и тщательно удалить шлифовальную пыль (с помощью пылесоса). Поверхность паркета должна быть сухой и очищенной от остатков масла, жира, воска, силикона и старых слоев средств по уходу. Мы рекомендуем соблюдать указания, приведенные в технической информации «Окраска паркета: всё зависит от шлифовки!», в особенности при дальнейшем использовании цветного масла LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color.

ВНИМАНИЕ: Не проливайте морилку на пол и избегайте попадания на поверхность отдельных капель, так как полностью впитавшиеся в древесину капли и наплывы могут привести к образованию пятен.

Нанесение с помощью распылителя:

Нанесение с помощью распылителя, в особенности на больших площадях, существенно экономит время и является эргономичным способом работы. При нанесении морилки распылителем необходимо работать вдвоем, так как сразу же после распыления нужно растирать материал по поверхности. Пригодными для данных работ являются распылители для удобрений по возможности с постоянным давлением и специальные плоскоструйные насадки с углом распыления 90°, например фирмы GLORIA.

1. Перед началом работ необходимо обклеить все граничащие с паркетом поверхности (двери, плинтус и т.п.) подходящим малярным скотчем.

2. По периметру помещения от стены к стене нанести морилку с помощью валика Microfaser 100-120.

3. Держать насадку распылителя по возможности под постоянным углом и на постоянном расстоянии от поверхности и наносить ActiveColor полосами равномерным тонким слоем (расход ок. 80-100 мл/м²).

Каждую полосу сразу после нанесения растирать щеткой для средств по уходу LOBATool Wischwiesel.

4. Высыхание в течение ночи.

5. Обработать поверхность однодисковой машиной с зеленым падом LOBATool Spezial-Pad (сошлифовать поднявшиеся древесные волокна) и удалить шлифовальную пыль.

6. Не позднее чем в течение 24 часов нанести на поверхность желаемое масло LOBASOL® HS 2K ImpactOil или HS 2K ImpactOilColor, нанесение согласно листку технической информации для данного масла.

Нанесение с помощью валика:

1. Равномерно нанести ActiveColor с помощью валика LOBATool Microfaser 100-120 по направлению древесных волокон.

2. Высыхание в течение ночи.

3. Обработать поверхность однодисковой машиной с зеленым падом LOBATool Spezial-Pad (сошлифовать поднявшиеся древесные волокна) и

удалить шлифовальную пыль.

4. Не позднее чем в течение 24 часов нанести на поверхность желаемое масло LOBASOL® HS 2K ImpactOil или HS 2K ImpactOilColor, нанесение согласно листку технической информации для данного масла.

Дополнительные указания:

Собственный цвет древесины, ее структура и пористость, правильность проведенной шлифовки и, прежде всего, количество содержащихся в древесине танинов оказывают большое влияние на получающийся в результате окрашивания цвет. Поэтому рекомендуется до начала работ нанести морилку на должным образом отшлифованный образец паркета, предоставленный заказчиком, и показать ему.

Соблюдать общие указания по работе с продуктами линии LOBASOL®.

Обработка поверхности: Удаление поднявшихся древесных волокон после высыхания в течение ночи - Однодисковая машина с зеленым падом LOBATool Spezial-Pad.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet