119034 Россия Москва 1-ый Зачатьевский переулок дом 2
Тел.: +7 (800) 100 83 54 | +7 (495) 972 83 54

DESIGN STUDIO PARQUET
ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

Грунтовка для основания Stauf VDP-130

Производитель: STAUF
Код товара: Грунтовка для основания Stauf VDP-130
Артикул: STF-101
Цвет: зеленый
Пригодные основания: — фанера и ДСП
— цементные основания
— деревянные основания
— просыпанный песком наливной асфальт
— бетон В25 (шероховатая поверхность)
— кальциево-сульфатные основания
— листы из гипсоволокна без покрытия
Хранение и транспортировка: Не замораживать. Срок хранения: не менее 12 месяцев
Расход материала: 125 г на 1 м² при нанесении валиком
Климатические условия в помещении: — температура: мин. 15°C
— относительная влажность воздуха: максимум -75%, оптимально – 65%
Время высыхания: — около 2-4 часов для не впитывающих оснований
— около 45 минут при 20°C
Код эмиссии: EC1
Упаковка: 5 кг и 10 кг пластиковая канистра
Свойства: - низкий расход
- легко наносится
- быстро высыхает
- универсальное применение
- пригодна для полов с подогревом
- улучшает адгезию шпатлевочных масс
- создает равномерную впитывающую поверхность

Рекомендации по использованию: Проверка основания
До начала проведения работ необходимо проверить соответствие основания действующим нормам, правилам и технологическим требованиям. Основание должно быть устойчивым к давлению и отрыву, без трещин и щелей, поверхность должна быть достаточно прочной, сухой, ровной, чистой, без известковых натеков и разделяющих веществ. Необходимо оценить пористость и шероховатость поверхности. Необходимо проверить влажность и впитывающую способность цементных и кальциево-сульфатных оснований, а также температуру и влажность воздуха в помещении и температуру основания.

Подготовка основания
Цель подготовки основания – убедиться в том, что оно полностью готово к укладке: чистое, прочное, шероховатое, при необходимости впитывающее, ровное, сухое, без трещин и щелей. Механическую обработку поверхности (щеткой, пылесосом, шлифовальной машиной, фрезой, дробеструйной очисткой) следует производить в зависимости от вида и состояния основания. Трещины и щели, за исключением компенсационных или конструктивно необходимых швов, необходимо заполнить литьевой смолой и динамично скрепить скобами. Неровности и углубления можно заполнить подходящей шпаклевочной массой.

Нанесение
Нанести один слой грунтовки на основание валиком из овечьей шерсти, избегать образования лужиц.
Грунтовка впитывается в пористые, впитывающие основания и образует на не впитывающих основаниях плотную пленку.
Чтобы ускорить высыхание грунтовки, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения.

Ответственность производителя
Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными в каждом конкретном случае, эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. В проблемных случаях производитель рекомендует произвести пробную укладку паркета. С выходом этого издания все предыдущие издания (листки технической информации, рекомендации по укладке и т.п.) утрачивают силу.

КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР

+7 (800) 100 83 54 Пишите нам +7 (495) 972 83 54

#designstudioparquet