



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

## Клей Stauf Kaltleim L (D3)



**Производитель:** STAUF

**Код товара:** Клей Stauf Kaltleim L (D3)

**Артикул:** STF-113

**Цвет:** белый

**Пригодные основания:** древесина мягких, твердых и экзотических пород

**Хранение и транспортировка:** Не замораживать. Срок хранения: не менее 12 месяцев

**Расход материала:** Расход на 1 м<sup>2</sup>

— ламинат: около 15 г

— ДСП: около 30 г

**Климатические условия в помещении:** — температура: мин. 15°C

— относительная влажность воздуха: максимум - 75%, оптимально – 65%

**GISCODE:** D1

**Область применения:** — склеивание соединения шип-паз у многослойного паркета

— приклеивание мягких, твердых и экзотических пород древесины

**Упаковка:** 0,75 кг пластиковая бутылка

**Свойства:** - готов к использованию

- высокая конечная прочность

- устойчивый к воздействию холодной воды

- короткое время прижатия

- не вызывает изменения цвета

- водостойкий клей

- быстро схватывается

**Рекомендации по использованию:** Нанесение

Нанесение на ламинат:

Нанести клей на верхнюю сторону шипа уже уложенного элемента и на

нижнюю стенку паза элемента, который будет с ним соединяться, по всей длине и на торцы. Плотно прижать элементы друг к другу так, чтобы из щели по всей длине выступил клей. Выступивший клей удалить влажной тряпкой. Нанесение на паркетную доску и ДСП:

Нанести клей сплошным слоем на верхнюю и нижнюю стороны шипов. Плотно прижать элементы друг к другу. Выступивший на поверхность клей удалить влажной тряпкой. Жидкий клей не должен соприкасаться с металлом! При работе с ним нельзя пользоваться металлическими емкостями, следует использовать емкости из пластика, стекла или керамики, не использовать заржавленные кисти.

#### Ответственность производителя

Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными в каждом конкретном случае, эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. В проблемных случаях производитель рекомендует произвести пробную укладку паркета. С выходом этого издания все предыдущие издания (листки технической информации, рекомендации по укладке и т.п.) утрачивают силу.

**Нагрузка возможна:** через 24 часа

**Рабочее время:** около 9 минут при 20°C

---

#### КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54



#designstudioparquet