



ПАРКЕТ | СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ | ДВЕРИ

## Клей Stauf D 2



**Производитель:** STAUF

**Код товара:** Клей Stauf D 2

**Артикул:** STF-114

**Цвет:** кремовый

**Пригодные основания:** — фанера и ДСП

- цементные основания
- деревянные основания
- нивелирующие массы
- кальциево-сульфатные основания
- двухслойные листы
- листы из гипсоволокна без покрытия

**Хранение и транспортировка:** Не замораживать. Срок хранения: не менее 6 месяцев

**Расход материала:** Расход на 1 м<sup>2</sup>

- 325 г - зубчатый шпатель 1
- 400 г - зубчатый шпатель 2

**Климатические условия в помещении:** — температура: мин. 15°C

— относительная влажность воздуха: максимум -75%, оптимально – 65%

**Время высыхания:** 0 – 10 минут

**GISCODE:** D1

**Код эмиссии:** EC1

**Область применения:** Пригоден для следующих видов напольных покрытий

- ковровые покрытия с синтетической двухслойной подложкой
- покрытия на холстяной или вспененной подложке
- гомогенные и гетерогенные ПВХ-покрытия, кварцево-виниловые плитки
- хлорвиниловые покрытия

**Упаковка:** — 7 кг пластиковое ведро

— 16 кг пластиковое ведро

— 225 кг металлическая бочка

**Свойства:** - устойчив к старению

- легко наносится

- быстро схватывается

- не содержит растворители

- пригоден для полов с подогревом

- пригоден для использования кресел на колесиках

- быстро испаряется

- универсальное применение

**Рекомендации по использованию:** Проверка основания

До начала проведения работ необходимо проверить соответствие основания действующим нормам, правилам и технологическим требованиям. Основание должно быть устойчивым к давлению и отрыву, без трещин и щелей, поверхность должна быть достаточно прочной, сухой, ровной, чистой, без известковых налетов и разделяющих веществ. Необходимо оценить пористость и шероховатость поверхности. Необходимо проверить влажность и впитывающую способность цементных и кальциево-сульфатных оснований, а также температуру и влажность воздуха в помещении и температуру основания.

Подготовка основания

Цель подготовки основания – убедиться в том, что оно полностью готово к укладке: чистое, прочное, шероховатое, при необходимости впитывающее, ровное, сухое, без трещин и щелей. Механическую обработку поверхности (щеткой, пылесосом, шлифовальной машиной, фрезой, дробеструйной очисткой) следует производить в зависимости от вида и состояния основания. Трещины и щели, за исключением компенсационных или конструктивно необходимых швов, необходимо заполнить литевой смолой и динамично скрепить скобами. Неровности и углубления можно заполнить подходящей шпаклевочной массой. Обычно покрытия укладываются на заранее подготовленные основания с нанесенной шпаклевочной массой STAUF. При нанесении клея на шпаклевочные массы необходимость в использовании грунтовки отсутствует.

Нанесение

Соблюдать указания по укладке производителей напольных покрытий. Равномерно нанести клей на основание соответствующим зубчатым шпателем, избегать образования наплывов и лужиц. Необходимо обеспечить максимально возможный контакт клея с изнаночной стороной покрытия!

После нанесения клея и по прошествии времени подсыхания уложить покрытие в течение указанного рабочего времени и тщательно притереть или прокатать его по всей поверхности.

Через 15-30 минут следует повторно притереть/прокатать поверхность покрытия. Торцы и выступающие части покрытия необходимо обязательно притереть/прокатать в течение 60 минут после укладки.

Готовность к нагрузкам

Нагрузка на покрытие возможна через 24 часа. Сварка швов производится не ранее чем через 48 часов после укладки.

Ответственность производителя

Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и новейших научных

разработок. Так как возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными в каждом конкретном случае, эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. В проблемных случаях производитель рекомендует произвести пробную укладку паркета. С выходом этого издания все предыдущие издания (листки технической информации, рекомендации по укладке и т.п.) утрачивают силу.

**Пригодные шпаклевочные массы:** — шпаклевочные массы для паркета и напольных покрытий STAUF

**Нагрузка возможна:** примерно через 24 часа

**Рабочее время:** 5-15 минут при 20°C

---

#### КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР



+7 (800) 100 83 54



Пишите нам



+7 (495) 972 83 54

---



#designstudioparquet